

Fiche technique

Mise à jour 07.07.2021 - Page 1/1

WEICON WR2



0,2 kg



0,5 kg



2,0 kg

**pâteux
à chargé de minéraux
résistant à l'usure, protection contre l'abrasion extrême**

WEICON WR2 convient particulièrement aux domaines où la mise en œuvre de masses de scellement est impossible, comme la réparation de convoyeurs, de rails de guidage et de coulisses. Il est également utilisé pour réduire l'usure des surfaces métalliques exposées à une forte abrasion et érosion et sert de couche de fond résistante à l'usure avant le revêtement final avec WEICON Céramique BL.

Cet adhésif s'utilise dans la construction de machines, d'installations et d'appareils et dans beaucoup d'autres domaines industriels.

Fiche technique

Base	Résine époxy à charge minérale
Propriétés spécifiques	pâteux, résistant à l'usure
Couleur après durcissement	anthracite
Rapport de mélange selon le poids résine/durcisseur	100:33
Viscosité du mélange	560.000 mPa·s
Consommation en couche de 1,0 mm épaisseur	1,7 kg/m ²
Épaisseur maximale par passe	20 mm
Vie en pot à +20°C (+68°F) avec charge de 200g	30 Min.
Mise sous contrainte après	5 h
Durété finale après	12 h
Résistance moyenne à +25°C (+77°F) selon DIN EN 1465/ASTM D 1002:	
Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)	0,9 %
Pression	115 Mpa
Traction	29 Mpa
À la flexion	39 Mpa
Module E	8.000 - 8.500 Mpa
Durété shore D (ASTM D 1706)	87 - 89

Indication :

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

Retrait	0,04 %
Tv après durcissement à température ambiante	53,5 °C
Tv après étuvage (à 120 °C)	58,9 °C
Résistance à la déformation à chaud	+65 °C
Résistance de température	-35 à +120 °C
Résistivité spécifique	1,9 · 10 ¹² Ωm
Diffusion thermique (23 °C)	0,301 mm ² /s
Conductivité thermique	1,1 W/m·K
Capacité thermique spécifique	0,61 J/(g·K)
Densité du mélange	1,7 g/cm ³
Code ISSA	75.509.17/18
Code IMPA	812949/50

Vous trouverez des informations concernant le prétraitement des surfaces et la mise en œuvre dans le mode d'emploi.

Entreposage

Entreposer le Métal Plastique WEICON à température ambiante et dans un endroit sec. Les emballages non ouverts peuvent être stockés pendant au moins 36 mois après la date de livraison à des températures de +18 à +28°C. Les emballages ouverts doivent être utilisés dans les 6 mois.

Sécurité et santé

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

10350002	WEICON WR2 0,2 kg
10350005	WEICON WR2 0,5 kg
10350020	WEICON WR2 2,0 kg

Articles d'accessoires :

10850005	Ruban de Fibres de Verre, 50 mm x 1 m
10953001	Spatule pour la mise en oeuvre, courte
10953003	Spatule pour la mise en oeuvre, longue
10953020	Spatule de Contour Flexy,

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it