

WEICON WP Résine Epoxy



pâteux, haute résistance à charge de céramique, protection contre l'usure extrême, visco-élastique et résistant aux chocs

WEICON WP convient pour protéger des surfaces fortement sollicitées. Le revêtement de Métal Plastique WP offre une grande résistance à l'usure et à l'abrasion ainsi qu'une forte résistance aux agents chimiques.

Ce système de résine époxyde prévient la perte de métal et remplace les alliages anti-abrasion traditionnels, les carreaux de céramique ou les revêtements de caoutchouc ainsi que les revêtements métalliques soudés.

Il s'utilise pour reconstituer des surfaces métalliques usées ou servir de revêtement anti-usure. Il offre une protection particulièrement forte contre l'usure par des particules frappant la surface latéralement.

Fiche technique

Base	Résine époxy à charge céramique
Propriétés spécifiques	pâteux, ne coulant pas, résistant à l'usure
Couleur après durcissement	gris
Rapport de mélange selon le poids résine/durcisseur	100:100
Densité du mélange pour une charge de 200g	2,5 g/cm ³
Viscosité du mélange	900.000 mPa·s
Consommation en couche de 1,0 mm épaisseur	2,50 kg/m ²
Épaisseur maximale par passe	10 mm
Vie en pot à +20°C (+68°F) avec charge de 200g	30 Min.
Mise sous contrainte après	16 h
Dureté finale après	24 h
Résistance moyenne à +25°C (+77°F) selon DIN EN 1465/ASTM D 1002:	
Pression	51 Mpa
Traction	22 Mpa
À la flexion	35 Mpa

Indication :

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

Module E	2.500 - 3.000 Mpa
Dureté shore D (ASTM D 1706)	80
Retrait	0,02 %
Tv après durcissement à température ambiante	63,6 °C
Tv après étuvage (à 120 °C)	87,3 °C
Résistance à la déformation à chaud	+50 °C
Résistance de température	-35 à +120 °C
Résistivité spécifique	$2,22 \cdot 10^{12} \Omega m$
Diffusion thermique (23 °C)	0,466 mm ² /s
Conductivité thermique	0,80 W/m·K
Capacité thermique spécifique	0,784 J/(g·K)
Code IMPA	812957/58

Vous trouverez des informations concernant le prétraitement des surfaces et la mise en œuvre dans le mode d'emploi.

Entreposage

Entreposer le Métal Plastique WEICON à température ambiante et dans un endroit sec. Les emballages non ouverts peuvent être stockés pendant au moins 36 mois après la date de livraison à des températures de +18 à +28°C. Les emballages ouverts doivent être utilisés dans les 6 mois.

Sécurité et santé

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

10490002	WEICON WP Résine Epoxy 0,2 kg
10490020	WEICON WP Résine Epoxy 2,0 kg
10490100	WEICON WP Résine Epoxy 10,0 kg

Articles d'accessoires :

10850005	Ruban de Fibres de Verre, 50 mm x 1 m
10953001	Spatule pour la mise en œuvre,
10953003	Spatule pour la mise en œuvre,

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it