

Protection de surfaces et de corrosion

Spray d'Isolation



Vernis de protection et d'isolation transparent à base de résine acrylique.

WEICON Spray d'Isolation est un vernis transparent d'isolation et de recouvrement à base de résine acrylique. Il forme un film flexible et résistant qui adhère parfaitement à presque tous les matériaux courants tels que le métal, le verre, le plastique ou le bois. WEICON Spray d'Isolation est résistant contre les rayons UV, aux acides, aux huiles et aux alcalis. Il résiste à l'humidité et aux intempéries et se caractérise en particulier par sa grande rigidité diélectrique.

Cet aérosol protège contre l'humidité et de vapeurs divers. Il sert de couche protectrice sur les connexions électriques, les interrupteurs, les appareillages de commutation, les composants électroniques et les bobines, de produit d'étanchéité universel pour l'électrotechnique ou pour la réparation des isolants des moteurs électriques, des enroulements et des cadres.

Caractéristiques

Base	Résine acrylique modifiée	
Odeur	solvant	
Caractéristiques	haute rigidité diélectrique, compatible avec les matériaux	
sans silicone	oui	
Température de mise en œuvre	+5 °C à +35 °C, optimale +18 °C à +35 °C	
Dosage	en cas d'application croisée 1,5	~ 2 m ²
Hors poussière après	15 min.	
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Coupe croisée	Quadrillage DIN 53151/ISO 2409	GT-O-1 sur acier
Densité	0,848 g/cm ³	
Rigidité diélectrique	DIN 60243	67,8 kV/mm
Teneur en matières solides	50 %	
Résistivité de la surface	7,59 · 10 ¹⁴ Ω	
Conductivité thermique	Allongement à la rupture (DIN EN ISO 821)	0,215 W/m·K
Résistance à la température	-40°C à +120 °C	

Agréments / directives

MIL-Spec	correspond à	MIL-T-83523
----------	--------------	-------------

Traitement

Nettoyer et dégraisser les surfaces avec WEICON Nettoyant de Surfaces. La surface doit être sèche et libre de poussière et graisse. Secouer l'aérosol avant l'utilisation jusqu'à ce qu'on entende bien la bille agitatrice. Pulvériser uniformément à température ambiante (env. +20 °C) à une distance d'env. 25 cm.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10057522 Spray d'Isolation, 400 ml

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décalant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr