

Spray Adhésif extra fort



Type spéciale pour collages fortes et durables

WEICON Spray Adhésif - extra fort - est un type spécial pour le collage fort et durable sur des surfaces rugueuses et inégales. Une valve spéciale en forme de ventilateur permet d'appliquer l'adhésif sur une grande surface et offre la possibilité d'ajuster l'alignement de manière flexible sur 360°.

Le Spray Adhésif - extra fort - permet le collage de feutre, films PVC, cuir artificiel, revêtements de tapis, plastiques, carton-pâte, caoutchouc mousse ou cellulaire, matériaux isolants, mousse souple, vinyle, cuir, caoutchouc, métaux et bois et se prête également au collage de grandes surfaces.

Caractéristiques

Base	Caoutchouc de synthèse	
sans silicone	oui	
Température de mise en œuvre	+10°C à +30 °C	
Dosage	en cas d'application croisée 1,5	~ 4 m²
Durée minimale de stockage	à température ambiante	12 mois
Temps de séchage	5 - 10 min.	
Résistance aux températures	-20 °C à +80 °C	

Agréments / directives

MIL-Spec	correspond à	A-A-1936
----------	--------------	----------

Traitement

1. Agiter la bombe avant l'emploi. Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse. Vaporiser sur une surface à une distance de 15 à 30 cm. Pour les matériaux poreux, le Spray Adhésif doit être appliqué sur les deux surfaces. 2. Selon l'état de la surface et la température ambiante, laisser sécher le spray (environ 10 minutes) jusqu'à ce que la colle ne soit plus fibreuse. 3. Positionnez les pièces et assemblez-les en exerçant une forte pression.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10025997 Spray Adhésif extra fort, 500 ml

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décollant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr