

Fiche technique

Date de mise à jour:02.10.2019 - Page1/1

CA-Spray Activateur



uniformément dans une quantité suffisante sur la surface non-activée et assembler les pièces à coller resp. à fixer sous pression. Vaporiser des excès de colle, laisser durcir et enlever si nécessaire. Le Spray Activateur peut attaquer les surfaces peintes et les thermoplastiques! Vérifier la compatibilité de la surface avant utilisation.

Sécurité et santé

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre de produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

12500150 CA-Spray Activateur 150 ml

Accélérateur de prise à base d'heptane pour adhésifs cyanoacrylates WEICON

L'activateur accélère la prise des adhésifs WEICON Contact à base de cyanoacrylates.

Lors de l'utilisation sur des supports absorbants, p. ex. le bois, la mousse synthétique etc., et sur toutes les surfaces traitées chimiquement, p. ex. le métal galvanisé etc., l'effet de l'activateur dure environ une minute.

Sur les supports non absorbants, l'effet de l'activateur dure au maximum env.12 heures.

Une application est judicieuse dans les cas suivants: types de WEICON Contact à haute viscosité, couches de grande épaisseur, surfaces absorbantes et poreuses, matériaux passifs (surfaces alcalines, p. ex. des pièces en métal galvanisé), conditions ambiantes défavorables (basses températures, humidité de l'air insuffisante < 30%).

**Fiche technique**Résistance de température +10 à 30 °C**Prétraitement de surface**

Des surfaces propres et sèches sont la condition préalable pour un collage parfait. Avant l'activation, nettoyer et dégraisser les surfaces (p.ex. avec WEICON Nettoyant de Surfaces). La température de mise en œuvre recommandée est de +10°C à +30°C. Secouer la boîte brièvement avant l'utilisation.

Mise en œuvre

Vaporiser le Spray Activateur abondamment sur l'une des deux surfaces à coller à environ 30 cm de distance. Avant l'assemblage des pièces laisser évaporer l'activateur pendant environ 30 secondes. Appliquer l'adhésif à base de cyanoacrylates

Indication

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement, car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que les conditions spécifiques d'application chez l'utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. Toute prétention en décollant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it