

Speed-Flex® Cristal Polymère Hybride



Des collages limpides comme du cristal | certifié ISEGA

WEICON Speed-Flex Cristal remplace les méthodes de fixation traditionnelles comme les vis, les chevilles, les rivets etc. Grâce à sa très forte adhérence initiale, il permet de coller même sur des surfaces verticales à l'intérieur et à l'extérieur.

Particulièrement pour des collages exigeants dans lesquels le cordon de colle doit rester invisible. Grâce à cette propriété, des matières synthétiques transparentes, par exemple, le verre acrylique ou d'autres matériaux, peuvent être assemblés vite, proprement et de manière esthétique.

Le produit s'utilise dans la construction sèche et l'agencement intérieur, la construction métallique, la chaudronnerie, la construction d'appareils, la ventilation et de la climatisation, la construction de stands d'exposition et l'agencement de magasins etc.

Le scellant adhésif est fortement adhésif, pâteux, stable, résiste au vieillissement, aux intempéries, aux UV et est exempt de silicones, d'isocyanates, d'halogènes et de solvants. Il est certifié ISEGA et s'utilise comme adhésif en technologie alimentaire.

Caractéristiques

| | | |
|-------------------------------------|--|---------|
| Base | Polymère MS monocomposant | |
| état | pâteux | |
| Mode de durcissement | par l'humidité | |
| Peut être recouvert de peinture | uniquement " humide sur humide " au plus tard dans les 3 h | |
| Stabilité/écoulement | ASTM D 2202 | 1.0 mm |
| Classe de matériaux de construction | DIN 4102 | B 2 |
| Durée minimale de stockage | à température ambiante | 18 mois |

Traitement

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| Conditions de durcissement | +5 °C à +40°C et 30% à 95% d'humidité | |
| Vitesse de durcissement | durant les premières 24 h | 2 -3 mm |

| | | |
|------------------------------------|------------------------|--|
| Densité | 1,06 g/cm ³ | |
| Largeur max. du joint d'étanchéité | 25 mm | |
| Jeu de collage max. | 5 mm | |

Polymérisation

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Durée de formation de la couche | 10 min. | |
|---------------------------------|---------|--|

Propriétés mécaniques

| | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| Résistance à la traction | ISO 37 | 3 N/mm ² |
| Allongement à la rupture (tension) | (DIN 53504/ASTM D412) | 300 % |
| Résistance à la déchirure | (DIN 53515/ASTM D 1002) | 19 kN/m |
| Dureté (Shore A) | DIN EN ISO 7619 | 40±5 |
| Résistance à la traction/cisaillement conformément à la norme DIN EN 1465 | | |
| Résistance moyenne au cisaillement sous traction (DIN 1465/ASTM D 1002) | 2 N/mm ² | |
| Changement de volume | DIN 52451 | -3 % |

Caractéristiques thermiques

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Résistance aux températures | 40 °C à +90 °C brièv. (env. 2 heures) jusqu'à +120°C | |
|-----------------------------|--|--|

Caractéristiques électriques

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Résistance intérieure | 0,9 x 10 ¹² Ω·m | |
| Résistance spécifique | 0,9 x 10 ¹² Ω·cm | |

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse. Beaucoup de contaminants de surface tels que l'huile, la graisse, la poussière et la saleté peuvent être enlevées avec WEICON Nettoyeur de surface. Pour nettoyer des surfaces métalliques fortement encrassées, nous recommandons le Spray Nettoyeur WEICON S; pour enlever de vieux résidus de peinture ou de colle, on peut utiliser le décapant de colles et mastics WEICON. La plupart des matériaux peuvent être facilement collés avec eux-mêmes ou avec d'autres. Pour certains matériaux ou des exigences extrêmes, nous recommandons d'utiliser un agent d'adhérence(primaire). En outre, un prétraitement mécanique de la surface, p. ex. par ponçage ou décapage au sable peut améliorer sensiblement l'adhérence.

Traitement

Méthodes d'application

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décollant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Speed-Flex® Cristal Polymère Hybride

Scellants adhésifs élastiques
Polymères MS

Pistolet applicateur à main pour des cartouches de 310 ml, pistolet à air comprimé (nous recommandons une variante avec tige de piston, p. ex. le Pistolet Cartouche Pneumatique WEICON), des systèmes de dosage automatiques

Assemblage des pièces à coller

Pour assurer un mouillage optimal, les pièces à coller doivent être assemblées avant la formation de la première peau sur l'adhésif (temps de formation d'une peau).

Entreposage

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante, et éviter la lumière directe du soleil.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant dans nos fiches de données de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Accessoires

- 10025241 Buse pour Cordon en V, 1 pièce
- 10059792 Pistolet à pression Airflow 3, 1 pièce
- 10020751 Pistolet à pression spécial, 1 pièce
- 10000441 Pistolet à pression, 1 pièce

Conditionnements disponibles

- 10104973 Speed-Flex® Cristal Polymère Hybride, 280 ml (Green Tube)
- 10104976 Speed-Flex® Cristal Polymère Hybride, 280 ml (Set)

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décollant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr