

# Gasket Maker et Plast-o-Seal®

## Gasket Maker

### Scellant spécial à élasticité permanente

WEICON Gasket Maker est un mastic d'étanchéité spécial à forte adhérence et à élasticité permanente, qui durcit pratiquement sans retrait sous l'effet de l'humidité de l'air. Gasket Maker adhère très bien sur l'acier, l'aluminium, le verre, la céramique et de nombreux autres matériaux.

Gasket Maker présente une excellente résistance à la température, à l'huile et à la graisse, il est résistant à la pression, stable aux UV, résistant au vieillissement et durablement élastique.

Ce produit d'étanchéité spécial peut être utilisé sur les moteurs et les pompes à eau, les boîtes de vitesses et les essieux, les carters d'huile, etc.

### Fiche technique

Base	Polysiloxane (acétate) monocomposant
état	pâteux
Dureté (Shore A)	35±5
Largeur max. du joint d'étanchéité	25 mm
Jeu de collage max.	5 mm
Résistance aux températures	-60 °C à +280 °C, à court terme (env. 2 h) +300 °C
Densité	1,28 g/cm <sup>3</sup>
Conditions de durcissement	De +5°C à +35°C et 30% à 95% d'humidité relative de l'air
Durée de formation de la couche	noir / rouge
Vitesse de durcissement	7 / 12 min. durant les premières 24 h
Changement de volume	DIN 52451
Allongement à la rupture	ISO 37, S3A
Résistance à la traction	500 %
Valeur de l'allongement à 100 %	ISO 37, S3A
Peut être recouvert de peinture	2 N/mm <sup>2</sup>
Classe de matériaux de construction	ISO 4102
Absorption de mouvement max	0,9 N/mm <sup>2</sup>
Mode de durcissement	non recouvrable
Durée minimale de stockage	B 2
par l'humidité	
à température ambiante	15 %
12 mois	
<b>Agréments / directives</b>	
Code ISSA	75.628.24
Code IMPA	815212
MIL-Spec	correspond à
	MIL-A-46104
	MIL-A-46146

### Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse. De nombreuses salissures de surface, comme par exemple l'huile, la graisse, la poussière et la saleté, peuvent être éliminées avec le Nettoyeur de Surface WEICON. Pour les surfaces métalliques particulièrement sales, nous recommandons le Spray Nettoyeur S WEICON ; pour éliminer les anciens résidus de peinture ou de colle, le Décapant de Colles et Mastics WEICON convient. La plupart des matériaux se collent bien entre eux et avec d'autres matériaux. Pour certains matériaux ou pour des exigences extrêmes, nous recommandons l'utilisation d'un agent adhésif (primer) ou le Nettoyeur-Activateur de Surface WEICON. Un prétraitement mécanique de la surface, par exemple par ponçage ou sablage, peut en outre améliorer considérablement l'adhérence.

### Traitements

#### Méthodes d'application

Pistolet applicateur main pour des cartouches de 310 ml, pistolet à air comprimé (nous recommandons une variante avec tige de piston, p. ex. le Pistolet Cartouche Pneumatique WEICON), des systèmes de dosage automatiques.

### Assemblage des pièces à coller

Pour assurer un mouillage optimal, les pièces à coller doivent être assemblées avant la formation de la première peau sur l'adhésif (temps de formation d'une peau).

### Entreposage

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante, et éviter la lumière directe du soleil.

### Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE ([www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

### Accessoires

10000441	Pistolet Applicateur, 1 pièce
10101992	Buse à clipser Green Tube, 1 pièce, transparent
10020751	Pistolet Applicateur spécial, 1 pièce
10033114	Cartouche Pistolet d'air comprimé, 1 pièce
10025241	Buse pour Cordon en V, 1 pièce

### Conditionnements disponibles

#### Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

# Gasket Maker

## Gasket Maker et Plast-o-Seal®

### Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

