

Plast-o-Seal®



Joint universel à plasticité permanente | Pas de temps d'aération | Montage immédiat possible

Pour l'étanchéité des brides usinées à plat des carters de machines, de boîtes de vitesses et de moteurs. Plast-o-Seal peut être utilisé sur des surfaces chaudes et froides. Pour soutenir et optimiser les anciens et nouveaux joints solides en papier, liège, feutre, etc. Plast-o-Seal est exempt de solvants, de silicone, inodore, indéfiniment plastique avant et après le montage, facilement démontable, non corrosif et résistant à l'écoulement. Il présente une bonne résistance aux carburants, aux huiles minérales, au gaz naturel, au GPL et aux liquides de refroidissement. En outre, Plast-o-Seal présente une bonne résistance aux acides tels que 10% de HCl, 10% d'acide citrique et 10% d'acide phosphorique.

Fiche technique

Base	Résine époxyde
Couleur	Bleu (fluorescent)
Fluorescent	Oui
Viscosité	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Jeu de collage max.	0,10 mm
Résistance aux températures	-50°C à +200°C, à court terme jusqu'à +250°C
Densité	1,15 g/cm³
Durée minimale de stockage	à température ambiante 24 mois

Agréments / directives

Code ISSA	75.628.41/42/43
MIL-Spec	correspond à MIL-A-46106 MIL-A-46146

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
info@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr