

WEICONLOCK® AN 302-90 Frein filet



Freinage des vis pour sécuriser et colmater ultérieurement les fissures capillaires.

- viscosité très basse, capillaire
- haute résistance
- difficile à démonter

Fiche technique

Couleur	vert
Fluorescent	Oui
Pour assemblages filetés jusqu'à	M 5
Viscosité	10 - 20 mPa·s
Jeu de collage max.	0,07 mm
Couple de rupture	15 - 25 Nm
Couple résiduel	30 - 40 Nm
Résistance au cisaillement Nmm ² (DIN 54452)	8 - 12 N/mm ²
Résistance mécanique	À température ambiante
Dureté finale	5 - 20 min.
Résistance aux températures	(100 % de la force)
Durée minimale de stockage	-60°C à +150°C
Résistance à la pression (acier de décolletage / vis sans tête = 8.8)	à température ambiante
M 3x6	24 mois
M 4x6	1500 bar
M 5x8	1500 bar
M 6x10	1250 bar
M 8x12	1000 bar
M 10x16	600 bar
	200 bar

Agréments / directives

Code ISSA	75.628.28/29/30
Code IMPA	815207/08/09
MIL-Spec	correspond à

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr