

# WEICONLOCK® SI 303-31 Etanchéité de Tuyaux et de Filetages



Etanchéité des tuyaux et des filetages | Certifié ISEGA |  
Homologation eau potable | Homologation NSF

- haute viscosité
- résistance faible
- démontage facile

## Fiche technique

Couleur	blanche
Pour assemblages filetés jusqu'à	M 80 R 3"
Jeu de collage max.	0,5 mm
Couple de rupture	< 1,5 Nm
Couple résiduel	< 0,5 Nm
Résistance au cisaillement Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	< 1 N/mm <sup>2</sup>
Résistance mécanique (35 % de la force)	24 h
Dureté finale (100 % de la force)	72 h
Résistance aux températures	-40°C à +180 °C
Durée minimale de stockage à température ambiante	12 mois

## Moment de continuation par matériau

Code IMPA	815222
-----------	--------

## Agréments / directives

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
Institut d'hygiène	Recommandation transitoire de l'UBA sur le silicone
Code ISSA	75.628.18
Code IMPA	815222

## Joint pour tuyaux et filetages

### Préparation de la surface

Pour obtenir un résultat optimal, les pièces à monter doivent être dégraissées et nettoyées, par ex. avec le Nettoyant de Surface WEICON (éventuellement rendre rugueux la surface). L'utilisation de WEICONLOCK est également possible sur des surfaces non nettoyées, par ex. des vis à l'état de livraison. Toutefois, plus la surface est propre, meilleurs seront les résultats obtenus.

### Traitement

Presser manuellement, refermer immédiatement le sachet tubulaire après usage. Les sachets tubulaires entamés doivent être utilisés dans les plus brefs délais.

### Entreposage

Conserver WEICONLOCK dans l'emballage d'origine non ouvert à température ambiante. Éviter les sources de chaleur et la lumière directe du soleil. L'air contenu dans l'emballage contribue à la stabilité du stockage.

### Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant dans nos fiches de données de sécurité CE ([www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

### Conditionnements disponibles

1005055 WEICONLOCK® SI 303-31 Etanchéité de  
Tuyaux et de Filetages, 85 ml, blanche

Cliquez ici pour la page de  
détail du produit :



Indication  
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décalant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr