

# WEICONLOCK® SI 303-31 Etanchéité de Tuyaux et de Filetages



Etanchéité des tuyaux et des filetages | Certifié ISEGA |  
Homologation eau potable | Homologation NSF

- haute viscosité
- résistance faible
- démontage facile

## Fiche technique

Couleur	blanche
Pour assemblages filetés jusqu'à	M 80 R 3"
Jeu de collage max.	0,5 mm
Couple de rupture	< 1,5 Nm
Couple résiduel	< 0,5 Nm
Résistance au cisaillement Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	< 1 N/mm <sup>2</sup>
Résistance mécanique (35 % de la force)	24 h
Dureté finale (100 % de la force)	72 h
Résistance aux températures	-40°C à +180 °C
Durée minimale de stockage à température ambiante	12 mois

## Agréments / directives

Institut d'hygiène	Recommandation transitoire de l'UBA sur le silicone
Code ISSA	75.628.18
Code IMPA	815222
MIL-Spec	correspond à MIL-T-83523

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



## Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
info@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone +65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr