WEICON

WEICONLOCK®

Assemblage par emmanchement

WEICONLOCK® AN 306-30 Fixation des **Emmanchements**



Joint d'assemblage pour matériaux passifs | BAM | Agrément eau potable

- · viscosité élevée
- · haute résistance
- · difficile à démonter


Fiche technique

Couleur		vert
Fluorescent		Oui
Pour assemblages filetés jusqu'à		M 36
Viscosité		3.000 - 6.000 mt mPa·s
Jeu de collage max.		0,2 mm
Couple de rupture		35 - 45 Nm
Couple résiduel		50 - 70 Nm
Résistance au cisaillement Nmm² (DIN 54452)		20 - 30 N/mm ²
Résistance mécanique	À température ambiante	2 - 5 min.
Dureté finale	(100 % de la force)	2-4 h
Résistance à la température		-60°C à +200°C
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Résistance à la pression (acier de décolletage / vis sans tête = 8.8)		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1300 bar
M 6x10	max.	800 bar
M 8x12	max.	600 bar
M 10x16	max.	300 bar
Agráments / directives		

Agréments / directives

rigi officiato / dil cottivo		
Institut d'hygiène		Recommandation transitoire
		de l'UBA sur le silicone
Code ISSA		75.628.36/37/38
MIL-Spec	correspond à	MIL-A-46106 MIL-A-46146

Vitesse de réaction de divers matériaux




Préparation de la surface

Nettoyer les surfaces d'étanchéité.

Traitement

WEICONLOCK s'applique directement à partir du stylo à l'aide de la pointe de dosage, en évitant tout contact direct entre la pointe de dosage et le métal. Pour les assemblages par pression et les grandes pièces à assembler, il faut toujours mouiller les deux surfaces de manière fine et uniforme. Assembler les pièces rapidement. En cas de siège coulissant, tourner les pièces l'une contre l'autre lors de l'assemblage pour une répartition optimale de la colle. Les pièces assemblées ne doivent pas être déplacées jusqu'à la prise en main. Ne pas reverser dans le flacon une colle WEICONLOCK qui a déjà été en contact avec du métal. Même les plus petites particules de métal entraînent un durcissement dans le flacon. Dans la fabrication en série, il est donc recommandé d'utiliser des appareils de dosage.

Vitesse de réaction à température



Entreposage

Conserver WEICONLOCK dans l'emballage d'origine non ouvert à température ambiante. Éviter les sources de chaleur

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON

WEICONLOCK®


Assemblage par emmanchement


WEICONLOCK® AN 306-30 Fixation des **Emmanchements**

et la lumière directe du soleil. L'air contenu dans l'emballage contribue à la stabilité du stockage.

Mode d'emploi

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre des produits WÈICON.





Accessoires

10043276

10021433 Activateur F, 200 ml, vert Pointe de Dosage fin L, 1 pièce 10001256

Conditionnements disponibles

WEICONLOCK® AN 306-30 Fixation des 10020025 Emmanchements, 200 ml, vert WEICONLOCK® AN 306-30 Fixation des 10034908

Emmanchements, 20 ml, vert WEICONLOCK® AN 306-30 Fixation des

Emmanchements, 50 ml, vert



Indication
Toutes les indications er recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

Spain phone +34 (0) 914 7997 34

WEICON GmbH & Co. KG phone +49 (0) 251 9322 0

Italy phone +39 (0) 010 2924 871

WEICON Romania SRL phone +40 (0) 3 65 730 763

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za WEICON South East Asia Pte Ltd ne (+65) 6710 7671

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65