

Adeziv de contact lichid



utilizare versatilă | aplicare curată | procesare ușoară

Adezivul WEICON de contact lichid este un adeziv de înaltă performanță cu conținut de solvenți, pe bază de cauciuc sintetic. În funcție de modul de aplicare poate fi utilizat ca și adeziv de contact sau de montaj. Adezivul lichid lipește eficient hârtie, carton, textile, fetru, lemn, metale, piele, spumă rigidă, cauciuc spongios și multe plastice. Adezivul lichid are o vâscozitate scăzută, un timp scurt de evaporare și atinge rezistența finală după aprox. 24 ore. Adezivul poate fi aplicat cu pensula pentru vopsit sau cu un pistol de pulverizat. Adezivul WEICON de contact lichid este foarte versatil și potrivit atât pentru aplicații industriale și lucrări artisanale precum și pentru aplicații casnice.

Charakteristik

Pe baza de	cauciuc sintetic
Conținut de solide Unitate	33,5 %
Culoare	bej
Vâscozitate	Cupe cu flux de imersie (viscozimetre) conform DIN EN ISO 2431, duza 6 mm
Densitatea	0,78 g/cm ³
Aushärtung	
Timp de evaporare	5 - 10 min.
Termische Kennwerte	
Punct de inflamabilitate	< 0

Surface pre-treatment

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urmă de grăsime.

Procesare

Aplicați adezivul de contact lichid și uniți imediat piesele care trebuie îmbinate aplicând o presiune puternică. În cazul materialelor non-poroase aplicați adezivul lichid pe ambele suprafețe și permiteți ca solventul să se evapore timp de aprox. 15 minute, apoi uniți părțile care trebuie îmbinate aplicând o presiune puternică. Timpul de evaporare (1-15 minute în funcție de textura suprafeței și temperatură) este încheiat atunci când pe stratul de adeziv nu se mai formează fire la atingerea cu degetul.

Depozitare

12 luni la temperaturi cuprinse între 20°C - 25°C în recipientul original

Siguranta si sanatare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.ro).

Mărimi disponibile

- 15800001 Adeziv de contact lichid, 1 L, bej
- 15800020 Adeziv de contact lichid, 20 L, bej

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz} \cdot \text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr