

Adeziv de montaj

uz universal | întărire rapidă

Adeziv rapid și puternic de contact pe bază de cauciuc sintetic pentru îmbinări în zone interioare și exterioare. Acest adeziv elastic de montaj monocomponent poate fi utilizat pe multe materiale cum ar fi lemnul sau plăcile din fibre de lemn, plăcile de MDF și OSB, plăcile decorative, oțelul, aluminiul, plasticul, PVC-ul, gips-cartonul, ceramica, plăcile de faianță, piatră și beton. Adezivul este potrivit pentru lipirea rapidă și permanentă a plintelor, panourilor, elementelor de podele, lambriurilor de perete, pervazurilor, treptelor, cadrelor de ferestre din lemn, ornamentelor și a multor altor componente.

Date tehnice

Pe bază de	cauciuc sintetic (SBR)
Culoare	crem deschis
Textura	păstos
Densitatea	1,1 g/cm ³
Vâscozitate	200.000 mPa·s
Timp de formare peliculă	1 min.
Viteza de întărire în primele 24 h	2-3 mm
Condiții de întărire	între 23 °C și 50 % umiditate relativă
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	5 mm
Temperatura de aplicare	între +5 și +40 °C
Termen de valabilitate:	12 luni
Rezistența la forfecare pentru o grosime de material de 1,5 mm DIN EN 1465	
MDF	2,7 N/mm ²
Rezistența la temperatură	între -40 și +100 °C

Tratament prealabil al suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urmă de grăsimi. Multe contaminări ale suprafețelor precum uleiul, grăsimile, praful și murdăria pot fi înlăturate cu Weicon Curățare Suprafețe. Pentru suprafețele foarte murdare recomandăm Spray Degresant S; pentru îndepărtarea resturilor de vopsele vechi sau adezivi produsul ideal este Spray-ul Decapant. Majoritatea materialelor pot fi lipite unele cu altele și între ele. Pentru anumite materiale și cerințe speciale recomandăm utilizarea unui agent de îmbunătățire a lipirii (primer). Tratarea prealabilă a suprafeței, de ex. prin șlefuire sau sablare poate de asemenea îmbunătăți foarte mult aderența.

Mod de aplicare

Metode de aplicare: pistol profesional pentru cartuse de 310 ml, pistol pneumatic pentru cartuse, recomandam modelul cu piston cu tija, WEICON pistol cu aer comprimat, sisteme de dozare automate. Imbinarea componentelor pentru a garanta o aderența optima, componentele trebuie imbinare rapid înainte de formarea peliculei (a se respecta timpul de formare pelicula din fisa tehnica)

Depozitare

Adezivul de montaj WEICON are un termen de valabilitate de 12 luni în recipient nedesfăcut în condiții de depozitare normale (temperatură de +23°C și 50% umiditate rel. a aerului)*

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

10025241	Duza cu imbinare in V
10000441	Pistol cartus standard
10020751	Pistol cartus special
10033114	Aplicator pneumatic pentru cartuse de 310 ml

Unități de ambalare disponibile

10062642 Adeziv de montaj, 310 ml, crem deschis

Tabel de conversie

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

Adeziv de montaj

Către pagina cu detalii
produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr