

## Îngrijire și protecție

# Spray întreținere inox A7



Nonfood Compounds  
Program Listed A7  
Registration 165294

### Curățare, îngrijire și protecție în domenii sensibile

Spray-ul de întreținere inox WEICON are o la bază o formulă specială pentru curățarea, protecția și îngrijirea suprafețelor din inox mat sau lucios putând fi utilizat în domenii sensibile. Acest spray special poate fi utilizat în industria alimentelor și a băuturilor, în cantine și bucătării precum și industria farmaceutică și cea medicală. Spray-ul deține agrementare NSF (A7) ceea ce permite utilizarea în zonele de procesare a alimentelor. Acesta înlătură petele și amprentele, reduce oxidarea și coroziunea, curăță chiar și suprafețe mai mari, fără a lăsa urme, creând un strat protector de lungă durată cu proprietăți hidrofuge. Are efect antistatic și aderă chiar și la suprafețe verticale.

### Date tehnice

Miros	aproape fără miros
Culoare	fără culoare, transparent
Proprietăți specifice	antistatic
Termen de valabilitate	la temperatura camerei 24 luni
Rezistența la temperatură	-5°C și +200°C

### Aprobări/ Certificări

NSF	A7 (FDA 21 CFR)
-----	-----------------

### Mod de aplicare

Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați Spray-ul de întreținere inox de la o distanță de aprox. 20 cm într-un strat subțire și uniform și apoi frecați ușor cu o lavetă uscată și moale. Ștergeți murdăria cu o lavetă. În cazul unei murdării persistente permiteți să acționeze timp de 30 de secunde. Produsele nu trebuie să intre în contact cu alimentele.

### Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

### Accesorii

10044969 Duză Dublă, 1 buc

### Unități de ambalare disponibile

10061081 Spray întreținere inox A7, 400 ml, fără culoare, transparent

### Tablel de conversie

(°C x 1,8) + 32 = °F

mm/25,4 = inch

μm/25,4 = mil

N x 0,225 = lb

N/mm<sup>2</sup> x 145 = psi

MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in

Nm x 0,738 = lb·ft

Nm x 141,62 = oz·in

mPa·s = cP

N/cm x 0,571 = lb/in

kV/mm x 25,4 = V/mil

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr