

## Primer S 300



### pro porézní a savé povrchy

Pro předúpravu savých a/nebo porézních povrchů, např. sololit a sádkartony bez povrchové úpravy.

#### Technické údaje

Báze	Polyuretan, obsahující rozpouštědlo
Odstín	bledě žlutá, průhledná
Hustota	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Teplota zpracování	+5°C až +25°C
Aplikace lepidla nejpozději po	4 h
Spotřeba	80 - 20 ml/mml/m <sup>2</sup>
Trvanlivost	6 měs
<b>Schválení / směrnice</b>	
IMPA kód	812983

### Předúprava povrchu

Ošetřované povrchy musí být suché, čisté, zbavené prachu a mastnoty (např. WEICON Povrchový čistič).

### Zpracování

WEICON Primer před použitím dobře protřepejte a naneste v tenké vrstvě čistým hadříkem. Dodržujte časy odparu: Primer M 100 minimálně. 10 min., max. 24 h. Primer K 200 minimálně. 10 min., max. 24 h. Primer S 300 minimálně. 60 min., max. 4 h. Primer P 400 minimálně. 10 min., max. 1 h. Primer E 500 minimálně. 60 min., max. 8 hodin. Následné lepení by mělo být provedeno ve stanovené době. Nechte dostatečnou dobu odvětrat. V případě delší doby skladování nebo opakovaného znečištění, očistěte a naneste primer znovu na adherendy. U neznámých materiálů jsou nezbytné testy vhodnosti a kompatibility.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

### Dostupné velikosti

- 10047211 Primer S 300, 250 ml, bledě žlutá, průhledná
- 10061215 Primer S 300, 25 ml, bledě žlutá, průhledná

na detail produktu



Poznámka  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turecko  
telefon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr