

Primer M 100



pro nesavé povrchy

Pro přípravu nesavých kovových povrchů (hliník, ocel, nerez, mosaz, měď, zinek, pocínovaný plech), plastů (ABS, tvrdé PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), lakovaných povrchů, smaltu, keramiky, a skla.

Technické údaje

Báze	Silikonová pryskyřice, obsahující rozpouštědlo
Odstín	bezbarvý, průhledný
Hustota	0,79 g/cm ³
Teplota zpracování	+10°C až +25°C
Aplikace lepidla nejpozději po	24 h
Spotřeba	20 - 40 ml/mml/m ²
Minimální doba skladování při pokojové teplotě	12 měs
Schválení / směrnice	
IMPA kód	812982

Předúprava povrchu

Ošetřované povrchy musí být suché, čisté, zbavené prachu a mastnoty (např. WEICON Povrchový čistič).

Aplikace

WEICON Primer před použitím dobře protřepejte a naneste v tenké vrstvě čistým hadříkem. Dodržujte časy odparu: Primer M 100 minimálně. 10 min., max. 24 h. Primer K 200 minimálně. 10 min., max. 24 h. Primer S 300 minimálně. 60 min., max. 4 h. Primer P 400 minimálně. 10 min., max. 1 h. Primer E 500 minimálně. 60 min., max. 8 hodin. Následné lepení by mělo být provedeno ve stanovené době. Nechte dostatečnou dobu odvětrat. V případě delší doby skladování nebo opakovaného znečištění, očistěte a naneste primer znovu na adherendy. U neznámých materiálů jsou nezbytné testy vhodnosti a kompatibility.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

- 10025241 V-špička, 1 kus
- 10033114 Tlaková pistole na kartuše, 1 kus
- 10020751 Dávkovací pistole "Speciál", 1 kus
- 10000441 Dávkovací pistole, 1 kus

Dostupné velikosti

- 10047214 Primer M 100, 250 ml, bezbarvý, průhledný
- 10061188 Primer M 100, 25 ml, bezbarvý, průhledný

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr