

Lepidlo ve spreji tekuté



všestranné použití | čisté | snadná aplikace

WEICON Lepidlo ve spreji je vysoce kvalitní lepidlo obsahující rozpouštědla a na bázi syntetického kaučuku. V závislosti na způsobu zpracování jej lze použít jako kontaktní i jako montážní lepidlo. Lepidlo spolehlivě lepí papír, karton, textil, plst, dřevo, kovy, kůži, tvrdou pěnu, pěnovou pryž a mnoho plastů. Lepidlo ve spreji má nízkou viskozitu, krátkou dobu odvětrání a konečné pevnosti dosáhne po cca 24 hodinách. Lepidlo lze nanášet štětcem nebo stříkací pistolí. WEICON Lepidlo ve spreji je velmi všestranné a vhodné pro průmyslové použití, řemeslníky i pro domácí použití.

Technické údaje

Báze	syntetický kaučuk	
Odstín	běžová	
Hustota	0,78 g/cm ³	
Pevný obsah	33,5 %	
Bod vzplanutí	< 0	
Čas odpaření	5 - 10 min	
Viskozita	Cuptimer dle DIN EN ISO 2431, tryska 6 mm	34 sec.

Předúprava povrchu

Lepené povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty.

Zpracování

Naneste Lepidlo ve spreji a pevným tlakem ihned spojte. U neporézních materiálů naneste lepidlo ve spreji na obě strany a nechte zaschnout cca 15 minut, poté oba díly pevným tlakem spojte. Doba odvětrání (1-15 min., v závislosti na struktuře povrchu a teplotě) je dokončena, jakmile vrstva lepidla při dotyku prstem nevytváří žádné nitky.

Skladování

12 měsíců při 20°C - 25°C v původním balení

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

dostupné velikosti:

15800001 Lepidlo ve spreji tekuté, 1 L, béžová
15800020 Lepidlo ve spreji tekuté, 20 L, béžová

Převodní tabulka

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.