

Montážní lepidlo

univerzální použití | rychle vytvrzující

Rychlé a silné kontaktní lepidlo na bázi kaučuku pro lepení ve vnitřních i venkovních prostorách. Elastické 1-složkové montážní lepidlo lze použít na mnoho materiálů, jako dřevo a dřevotřískové desky, MDF a OSB desky, dekorativní desky, ocel, hliník, plast, PVC, sádra, sádkartón, keramika, zdivo, obklady, kámen, a beton. Lepidlo je vhodné pro rychlé a trvalé lepení soklových lišt, panelů, podlahových prvků, obkladů stěn, okenních parapetů, prahů, dřevěných dveřních obkladů, ozdobných lišt a mnoha dalších komponentů.

Technické údaje

Báze	Syntetická pryž (SBR)
Odstín	světle béžový
Konzistence	Pasty
Hustota	1,1 g/cm ³
Viskozita	200.000 mPa·s
Doba zpracovatelnosti	1 min
Rychlost vytvrzení Jednotka	V prvních 24 h
podmínky tvrzení	23 °C a 50 % relativní vlhkost vzduchu
Přemístění spár do max.	5 mm
Teplota zpracování	+5 až +40 °C
Trvanlivost	12 měs
Pevnost ve smyku (překrytí) tloušťka materiálu 1,5 mm DIN EN 1465	
MDF	2,7 N/mm ²
Teplotní odolnost	-40 až +100 °C

Předúprava povrchu

Povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty. Mnoho povrchových nečistot, jako je olej, mastnota, prach a nečistoty, lze odstranit pomocí WEICON Povrchový čistič. Pro silně znečištěné kovové povrchy doporučujeme Čistič S sprej; pro odstranění zbytků starých barev nebo lepidel je ideální WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel. Většinu materiálů lze spojovat vzájemně a mezi sebou. Pro určité materiály nebo speciální požadavky doporučujeme použití pojiva (primer). Mechanická předúprava povrchu např. broušením nebo pískováním může také výrazně zlepšit přilnavost.

Zpracování

Aplikační metody pistole na kartuše 310 ml, vzduchová pistole, doporučujeme verzi s pístnicí (WEICON Tlaková pistole na kartuše), automatické dávkovací systémy. Spojování komponent Aby bylo zaručeno optimální smáčení, musí být komponenty spojeny rychle, dříve než se na lepidle vytvoří první vrstva (doba tvorby povrchu).

Skladování

Montážní lepidlo WEICON má skladovatelnost 12 měsíců v neotevřeném stavu a skladování v normálním klimatu (+23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu).

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

- 10025241 V-špička
- 10000441 Dávkovací pistole
- 10020751 Dávkovací pistole "Speciál"
- 10033114 Tlaková pistole na kartuše

Dostupné velikosti

- 10062644 Montážní lepidlo, 310 ml, světle béžový

Převodní tabulka

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr