

Dávkovací a zpracovací nástroje

Cartridge gun VBA (MR) 400 B

dostupné velikosti:

Převodní tabulka

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Technické údaje

Značka	COX™
Producent	Sulzer Mixpac UK Ltd.
Původ	Velká Británie
typ pohonu	pneumatika
tlaková síla	2,2 kN
náhradní díly	ano
Komponenty	2-C
skladové zboží	ano
opravárenský servis	ano
typ aplikace	aplikace korálků
Celkové netto množství	400, 405, 425, 495 ml
Mísící poměr	1:1, 2:1, 4:1, 10:1
hmotnost	3.000 g

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká republika telefon +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd Singapur telefon (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turecko telefon +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr