WEICONLOCK®
Adezivi și etanșanți anaerobi

snur de etansare DF 175



Pentru filete din metal si plastic

WEICON DF 175 PTFE este un snur de etanşare facut 100% din PTFE cu etansare permanenta şi sigura pentru aproape toate tipurile de filete metalice şi plastice. WEICON DF 175 echilibreaza spatiile intermediare pe filete, creand un strat PTFE de grosimea dorita in timpul procedurii de înşurubare.

Acest strat este extrem de rezistent la aproape toate produsele chimice,chiar şi la solventii cei mai agresivi, la agenti caustici, şi la acizi.

WEICON DF 175 este neinflamabil si rezista la temperaturi cuprinse intre -200 °C (-328 °F) si +240 °C (+464 °F).

in comparatie cu alte materiale de etanşare, pentru care materialul actioneaza doar ca baza pentru sigilantul actual, WEICON DF 175 reprezinta insuşi materialul de etanşare. Se exclud astfel cazurile de desprindere a materialului de baza de materialul de etanşare pe durata functionarii imbinarii prin şuruburi.

WEICON DF 175 este foarte avantajos: 1 rola inlocuieste pana la 20 de role de banda PTFE (12 mm x 0,1 mm x 12 m).

Pretratarea suprafeței

Curatati suprafetele care trebuie etansate.

Mod de aplicare

infasurati snurul de etanşare pe teava in directia filetului, cu suprapuneri pe alocuri. Asigurati-va ca ati pus material destul la inceputul tevii. Puneti 2-3 picaturi de lubrifiant (din fundul demontabil) pe snurul de etanşare şi intindeti-le cu degetul pe suprafata de etanşare. Lubrifiantul nu este daunator şi este biodegradabil (a nu se folosi lubrifiantul in combinatie cu oxigen lichid).

Respectati urmatoarele dozaje:

½“ - 12 (filet cu pas mic) pana la 18 (filet cu pas mare) infasurari

1½“- 16 (filet cu pas mic) pana la 24 (filet cu pas mare) infasurari

Numarul infasurarilor trebuie adaptat corespunzator in functie de diametrul tevii.

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10026655 snur de etansare DF 175, 175 m

Date tehnice

Termen de valabilitate:		∞ luni
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	∞ luni

Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	75.628.40

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr