

## snur de etansare DF 175



### Pentru filete din metal si plastic

WEICON DF 175 PTFE este un snur de etanșare facut 100% din PTFE cu etansare permanenta și sigura pentru aproape toate tipurile de filete metalice și plastice. WEICON DF 175 echilibreaza spatiile intermediare pe filete, creand un strat PTFE de grosimea dorita in timpul procedurii de înșurubare.

Acest strat este extrem de rezistent la aproape toate produsele chimice, chiar și la solventii cei mai agresivi, la agenti caustici, și la acizi.

WEICON DF 175 este neinflamabil si rezista la temperaturi cuprinse intre -200 °C (-328 °F) si +240 °C (+464 °F).

in comparatie cu alte materiale de etanșare, pentru care materialul actioneaza doar ca baza pentru sigilantul actual, WEICON DF 175 reprezinta însuși materialul de etanșare. Se exclude astfel cazurile de desprindere a materialului de baza de materialul de etanșare pe durata functionarii imbinarii prin șuruburi.

WEICON DF 175 este foarte avantajos: 1 rola inlocuieste pana la 20 de role de banda PTFE (12 mm x 0,1 mm x 12 m).

#### Date tehnice

Capacitatea max. de umplere a intestitiilor	mm mm
Termen de valabilitate:	unbegrenzt
<b>Aprobări/ Certificări</b>	
Cod ISSA	75.628.40

### Tratament prealabil al suprafeței

Curatati suprafetele care trebuie etansate.

### Mod de aplicare

infasurati snurul de etanșare pe teava in directia filetelui, cu suprapuneri pe alocuri. Asigurati-va ca ati pus material destul la inceputul tevii. Puneti 2-3 picaturi de lubrifiant (din fundul demontabil) pe snurul de etanșare și intindeti-le cu degetul pe suprafata de etanșare. Lubrifiantul nu este daunator și este biodegradabil (a nu se folosi lubrifiantul in combinatie cu oxigen lichid).

Respectati urmatoarele dozaaje:

½" - 12 (filet cu pas mic) pana la 18 (filet cu pas mare) infasurari

1½" - 16 (filet cu pas mic) pana la 24 (filet cu pas mare) infasurari

Numarul infasurarilor trebuie adaptat corespunzator in functie de diametrul tevii.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.com).

### Unități de ambalare disponibile

10026655 snur de etansare DF 175, 175 m

Către pagina cu detalii produs



Observatie  
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr