

Etansant pentru tevi si flanse AN 302-80



Etansant țevi și racorduri filetate pentru materiale pasive |
certificat de aprobare pentru apă potabilă

Etansant tevi și racorduri filetate pentru materiale pasive

Date tehnice

Culoare	verde	
Fluorescent	da	
Pentru îmbinări filetate de până la	M 36	
Vâscozitate	+25°C Brookfield	3.000 - 6.000 mt mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestitiilor	0,2 mm	
Moment de rupere	15 - 20 Nm	
Cuplu de torsiune	25 - 30 Nm	
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	20 - 30 N/mm ²	
Rezistența la manipulare	la temperatura camerei	5 - 10 min.
Rezistența finală	(100 % rezistență)	6-12 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +200°C	
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Rezistență la compresiune		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1300 bar
M 6x10	max.	800 bar
M 8x12	max.	600 bar
M 10x16	max.	300 bar

Aprobări/ Certificări

Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
Cod ISSA	53.402.05
Cod IMPA	450805

Etansare pentru țevi și filete

Pretratarea suprafeței

în general, WEICONLOCK nu necesita tratarea prealabila a suprafetelor deoarece chiar si suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obtin pe suprafețe/piese curatate și degresate (se utilizeaza WEICON Degresant S). Daca este necesar piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

Curatati și degresati suprafețele care urmeaza să fie tratate. Agitati recipientul și pulverizati de la aprox. 25 cm distanta de la suprafata.

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informatiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranța cuprinse în fisele noastre de siguranța (www.weicon.com).

Accesorii

- 10021433 Activator F, 200 ml, verde
10001256 Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

- 10019991 Etansant pentru tevi și flanse AN 302-80, 200 ml, verde
10038585 Etansant pentru tevi și flanse AN 302-80, 50 ml, verde
10019903 Etansant pentru tevi și flanse AN 302-80, 20 ml, verde

Către pagina cu detalii produs



Observatie

Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr