

WEICONLOCK® SI 303-31 Etansant filete si tevi



Etansarea țevilor și a filetelor | certificat ISEGA și de aprobare pentru apă potabilă

Etansant pentru filete și tevi cu rezistență scăzută, permanent elastic utilizabil pentru conducte de apă rece și caldă, din plastic sau metal. Poate fi folosit ca și etansant în domenii sensibile cum ar fi industria alimentară sau la instalațiile de apă potabilă.

WEICONLOCK SI 303-31 este un etansant siliconic unicomponent cu mecanism de întărire cu eliberare de acetat ce prezintă o bună rezistență la acizi și baze diluate. Etansantul este potrivit pentru filete din plastic și pentru combinații de plastic/ metal având o înaltă rezistență la soc și rupere. SI 303-31 prezintă de asemenea o foarte bună rezistență la intemperii, îmbătrânire și raze UV.

Etansantul poate fi utilizat în multe domenii industriale cum ar fi industria alimentară ((de ex. în lactării sau macelarii), industria băuturilor, producția de alimente, în cantine, bucătării, etc. SI 303-31 poate fi folosit la etansările dintre acoperirile ceramice utilizate în instalațiile de apă potabilă precum și la etansările conexiunilor filetate ale conductelor din plastic utilizate la alimentarea cu apă rece sau caldă.

Produsul este acreditat pentru utilizarea în contact cu apă potabilă în conformitate cu reglementările KTW emise de Agenția Federală de Mediu.

Etansare pentru țevi și filete

Date tehnice

Culoare	albă
Pentru îmbinări filetate de până la	M 80 R 3"
Capacitatea max. de umplere a intestiților	0,5 mm
Moment de rupere	< 1,5 Nm
Cuplu de torsiune	< 0,5 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	< 1 N/mm ²
Rezistența la manipulare (35 % rezistență)	24 h
Rezistența finală (100 % rezistență)	72 h
Rezistența la temperatură	-40°C și +180°C
Termen de valabilitate	la temperatura camerei 12 luni

Aprobări/ Certificări

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
Institutul de Igienă	Recomandare UBA privind reacțiile cu siliconi
Cod ISSA	75.628.18
Cod IMPA	815222

Pretratarea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate și fără urme de grăsimi. Multe impurități de suprafață precum, uleiul, murdăria și praful pot fi ușor îndepărtate cu WEICON Spray curățarea suprafețelor. Pentru suprafețele metalice foarte murdare recomandăm utilizarea WEICON Degresant S; de asemenea WEICON Decapant este potrivit pentru înlăturarea resturilor vechi de vopsea și adezivi. Majoritatea materialelor pot fi lipite durabil unele cu altele și între ele, dar în cazul anumitor suprafețe sau a unor cerințe extreme se recomandă utilizarea unui agent de îmbunătățire a aderenței (primer). Mai multe informații referitoare la acest subiect puteți găsi consultând secțiunea dedicată Primerilor. În plus tratarea mecanică a suprafeței, de ex. prin slefuire sau sablare poate îmbunătăți aderența în mod considerabil.

Mod de aplicare

În cazul aplicării manuale, închideți imediat tubul după utilizare; conținutul tuburilor începute trebuie folosit cât mai repede posibil.

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK® SI 303-31 Etansant filete si tevi

WEICONLOCK®

Etansare pentru țevi și filete

Unități de ambalare disponibile

- 10050555 WEICONLOCK® SI 303-31 Etansant filete si tevi,
85 ml, albă
- 10052102 WEICONLOCK® SI 303-31 Etansant filete si tevi,
85 ml, albă

Către pagina cu detalii
produs



Observatie
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr