

# WEICONLOCK® AN 305-78



Etanșant țevi și racorduri filetate pentru materiale pasive |  
certificat DVGW, BAM și de aprobare pentru apă potabilă

Etansant tevi și racorduri filetate pentru materiale pasive,  
certificat DVGW

## Date tehnice

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Culoare                                              | galben                   |
| Fluorescent                                          | da                       |
| Pentru îmbinări filetate de până la                  | M 80 R 3"                |
| Vâscozitate                                          | 50.000 - 80.000 ht mPa·s |
| Capacitatea max. de umplere a intestitiilor          | 0,5 mm                   |
| Moment de rupere                                     | 11 - 16 Nm               |
| Cuplu de torsiune                                    | 4 - 7 Nm                 |
| Rezistența la forfecare Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452) | 6 - 13 N/mm <sup>2</sup> |
| Rezistența la manipulare (35 % rezistență)           | 25 - 50 min.             |
| Rezistența finală (100 % rezistență)                 | 4-8 h                    |
| Rezistența la temperatură                            | între -60°C și +150°C    |
| Termen de valabilitate la temperatura camerei        | 24 luni                  |

## Aprobări/ Certificări

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Institutul de Igienă | UBA KTW-BWGL |
| Cod ISSA             | 53.402.03    |
| Cod IMPA             | 450803       |

## Etanșare pentru țevi și filete

### Pretratarea suprafeței

Curatati suprafețele care trebuie etansate.

### Mod de aplicare

in cazul unor temperaturi scăzute, înainte de aplicare se aduce produsul la temperatura de +20°C. Aplicați Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafețe. Absența solventilor permite asamblarea imediată. Efect de etansare instantaneu.

### Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorii

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 10021433 | Activator F, 200 ml, verde |
| 10001256 | Varf de dozare, 1 buc      |

### Unități de ambalare disponibile

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 10037168 | WEICONLOCK® AN 305-78, 50 ml, galben  |
| 10037366 | WEICONLOCK® AN 305-78, 200 ml, galben |

Către pagina cu detalii  
produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediu central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)