

WEICONLOCK® AN 305-86



Etanșant țevi, foarte puternic

Etansant tevi, foarte puternic

Date tehnice

Culoare	roșu
Fluorescent	nu
Pentru îmbinări filetate de până la	M 56 R 2"
Vâscozitate	6.000 - 7.000 nt mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor	0,3 mm
Moment de rupere	15 - 30 Nm
Cuplu de torsiune	25 - 45 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	10 - 20 N/mm ²
Rezistența la manipulare la temperatura camerei	60 - 90 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	12-24 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +150°C
Druckfestigkeit	
M_3x6 max.	1500 bar
M_4x6 max.	1500 bar
M_5x8 max.	1300 bar
M_6x10 max.	700 bar
M_8x12 max.	600 bar
M_10x16 max.	500 bar

Aprobări/ Certificări

MIL-Spec	conform	MIL-S-46163 A Type I Grade L
----------	---------	------------------------------

Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

În cazul unor temperaturi scăzute, înainte de aplicare se aduce produsul la temperatura de +20°C. Aplicați Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafețe. Absența solventilor permite asamblarea imediată. Efect de etansare instantaneu.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10001256	Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10038596	WEICONLOCK® AN 305-86, 50 ml, roșu
10019907	WEICONLOCK® AN 305-86, 20 ml, roșu
10020013	WEICONLOCK® AN 305-86, 200 ml, roșu

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr