

# WEICONLOCK® AN 306-38 Spojování dílů jako ložiska, hřídele, pouzdra



**Spojování dílů ložiska, ozubená kola a čepů | rychlé vytvrzení  
| schváleno pro pitnou vodu**

spojování dílů, ložisek, ozubených kol a čepů, rychlé vytvrzení

## Technické údaje

Odstín		zelený
Fluorescenční		ano
Pro závitové spoje až		M 36
Viskozita		2.500 mt mPa·s
Přemostění spár do max.		0,2 mm
Zlomový moment		35 - 45 Nm
Přednostní moment		50 - 70 Nm
Pevnost ve smyku Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)		25 - 30 N/mm <sup>2</sup>
Manipulační síla		5 min
Konečná pevnost (100 % pevnost)		1-3 h
Teplotní odolnost		-60°C až +150°C
Druckfestigkeit		
M_3x6	max.	1500 bar
M_4x6	max.	1500 bar
M_5x8	max.	1500 bar
M_6x10	max.	900 bar
M_8x12	max.	700 bar
M_10x16	max.	400 bar

## Schválení / směrnice

Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
ISSA kód	75.628.18/19/20
IMPA kód	815222/23/24

## Anaerobní lepidla a těsnicí hmoty

### Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

### Zpracování

WEICONLOCK se nanáší rovnoměrně přímo z pera dávkovacím hrotem; vyhněte se přímému kontaktu dávkovacího hrotu s kovem. V případě lisovaných spojů a větších spojovaných dílů by měly být oba povrchy navlhčeny vždy tence a rovnoměrně. Rychlé spojování dílů. V případě posuvného uložení otočte díly při spojování proti sobě, aby se lepidlo optimálně rozložilo. Se spojovanými díly by se mělo hýbat až po ručním usazení. Neslévejte WEICONLOCK, který již přišel do styku s kovem, zpět do láhve. I ty nejmenší částičky kovu způsobí vytvrzení v lahvičce. Při sériové výrobě se proto doporučuje používat dávkovací zařízení.

### Skladování

WEICONLOCK lze skladovat v neotevřeném originálním obalu po dobu nejméně 24 měsíců při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Vzduch v lahvičce/tubě udržuje WEICONLOCK tekutý.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Příslušenství

- 10021433 Aktivátor F, 200 ml, zelený
- 10001256 Dávkovací špička, 1 kus

### Dostupné velikosti

- 10016443 WEICONLOCK® AN 306-38 Spojování dílů jako ložiska, hřídele, pouzdra, 20 ml, zelený
- 10030478 WEICONLOCK® AN 306-38 Spojování dílů jako ložiska, hřídele, pouzdra, 10 ml, zelený
- 10049994 WEICONLOCK® AN 306-38 Spojování dílů jako ložiska, hřídele, pouzdra, 50 ml, zelený
- 10020027 WEICONLOCK® AN 306-38 Spojování dílů jako ložiska, hřídele, pouzdra, 200 ml, zelený

na detail produktu



Poznámka  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 210 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turecko  
telefon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr