

## WEICONLOCK® AN 306-41



### Blocarea asamblărilor cilindrice la rulmenți, arbori și bușe

Blocarea asamblărilor cilindrice la rulmenți, arbori și bușe

#### Date tehnice

Culoare	galben
Fluorescent	da
Pentru îmbinări filetate de până la	M 20 R ¾"
Vâscozitate	550 nt mPa·s
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	0,12 mm
Moment de rupere	12 - 15 Nm
Cuplu de torsiune	17 - 22 Nm
Rezistența la forfecare Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	8 - 12 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la manipulare	10 - 20 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	3-6 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +150°C
Druckfestigkeit	
M_3x6	max. 1500 bar
M_4x6	max. 1500 bar
M_5x8	max. 1250 bar
M_6x10	max. 500 bar
M_8x12	max. 300 bar
M_10x16	max. 200 bar

#### Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	75.628.21/22/23
----------	-----------------

### Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

### Mod de aplicare

În cazul unor temperaturi scăzute, înainte de aplicare se aduce produsul la temperatura de +20°C. Aplicați Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafețe. Absența solventelor permite asamblarea imediată. Efect de etansare instantaneu.

### Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorii

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10001256	Varf de dozare, 1 buc

### Unități de ambalare disponibile

10020029	WEICONLOCK® AN 306-41, 20 ml, galben
10051049	WEICONLOCK® AN 306-41, 50 ml, galben
10020033	WEICONLOCK® AN 306-41, 200 ml, galben

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
România  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr