

WEICONLOCK® AN 306-60



Asamblarea pieselor cilindrice | special pentru inele de rulmenți și bucșe uzate

Asamblarea pieselor cilindrice, special pentru inele de rulmenți și bucșe uzate

Date tehnice

Culoare		argintiu
Fluorescent		nu
Pentru îmbinări filetate de până la		R 2"
Vâscozitate		150.000 - 900.000 ht mPa·s
Capacitatea max. de umplere a instențiilor		0,5 mm
Moment de rupere		35 - 45 Nm
Çuplu de torsiune		10 - 20 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)		25 - 30 N/mm ²
Rezistența la manipulare		15 - 30 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)		3 - 6 h
Rezistența la temperatură		intre -60°C și +150°C
Druckfestigkeit		
M_3x6	max.	1500 bar
M_4x6	max.	1500 bar
M_5x8	max.	1250 bar
M_6x10	max.	500 bar
M_8x12	max.	300 bar
M_10x16	max.	200 bar

Tratament prealabil al suprafeței

in general, WEICONLOCK nu necesita tratarea prealabila a suprafetelor deoarece chiar si suprafetele putin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obtin pe suprafete/piese curatate si degresate (se utilizeaza WEICON Degresant S). Daca este necesar piesele pot fi putin slefuite.

Mod de aplicare

in cazul unor temperaturi scazute, inainte de aplicare se aduce produsul la temperatura de +20°C. Aplicati Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafete. Absenta solventilor permite asamblarea imediata. Efect de etansare instantaneu.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat in recipientul original timp de cel putin un an la temperatura camerei. A se pastra departe de surse de caldura si razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub pastreaza adezivul lichid.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.com).

Accesorii

- 10021433 Activator F, 200 ml, verde
- 10001256 Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

- 10020040 WEICONLOCK® AN 306-60, 200 ml, argintiu
- 10034150 WEICONLOCK® AN 306-60, 300 ml, argintiu
- 10057392 WEICONLOCK® AN 306-60, 0'', argintiu

Către pagina cu detalii produs



Observatie
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr