

# Plast-o-Seal® Univerzální těsnění

## Trvale plastické univerzální těsnění Možnost okamžité montáže

K utěsnění rovinných přírub v plástích strojů, motorů a převodovek, k repasi a optimalizaci starých i nových těsnění z papíru, korku, plsti apod. Bez rozpouštědla, bez silikonu, bez zápachu, neomezená plasticita před montáží i po ní, snadná zpracovatelnost, úsporná spotřeba, velmi dobrá odolnost proti pohonným hmotám, minerálním olejům, vodě, vzduchu, metanolu, glykozovým směsím, ochraně proti mrazu, kerosinu, fluoruhlíkovým chladivům apod.

### Technické údaje

Báze	polyesterová pryskyřice
Odstín	modrá (fluorescenční)
Fluorescenční	ano
Viskozita	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Přemostění spár do max.	0,10 mm
Teplotní odolnost	-50 až +200 krátkodobě až +250
Hustota	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Trvanlivost	24 měs

### Schválení / směrnice

ISSA kód	75.628.41/42/43
IMPA kód	815231/32/33

## Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

### Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

### Zpracování

Při nízkých teplotách docilte teploty před aplikací na + 20 ° C. Aplikujte Plast-o-Seal na jeden povrch. Absence rozpouštědel umožňuje okamžitou montáž. Okamžitý těsnicí efekt.

### Skladování

WEICONLOCK lze skladovat v neotevřeném originálním obalu po dobu nejméně 24 měsíců při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Vzduch v lahvičce/tubě udržuje WEICONLOCK tekutý.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Příslušenství

10000441	Dávkovací pistole, 1 kus
10020751	Dávkovací pistole "Speciál", 1 kus
10033114	Tlaková pistole na kartuše, 1 kus
10025241	V-špička, 1 kus

### Dostupné velikosti

10014387	Plast-o-Seal® Univerzální těsnění, 90 g, modrá (fluorescenční)
10014388	Plast-o-Seal® Univerzální těsnění, 120 g, modrá (fluorescenční)
10039427	Plast-o-Seal® Univerzální těsnění, 230 g, modrá (fluorescenční)
10014389	Plast-o-Seal® Univerzální těsnění, 0,3 kg, modrá (fluorescenční)

na detail produktu



### Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turecko  
telefon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr