

# WEICONLOCK® AN 302-72



**Zajištění šroubů a čepů | Odolnost proti vysokým teplotám | schváleno pro pitnou vodu a DVGW**

zajištění šroubů a čepů, odolný proti vysokým teplotám, schváleno DVGW

## Technické údaje

|                                               |                           |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Odstín                                        | červený                   |          |
| Fluorescenční                                 | ne                        |          |
| Pro závitové spoje až                         | M 56 R 2"                 |          |
| Viskozita                                     | 6.000 - 15.000 mPa·s      |          |
| Přemostění spár do max.                       | 0,3 mm                    |          |
| Zlomový moment                                | 20 - 30 Nm                |          |
| Přednostní moment                             | 40 - 75 Nm                |          |
| Pevnost ve smyku Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452) | 10 - 15 N/mm <sup>2</sup> |          |
| Manipulační síla                              | 20 - 40 min               |          |
| Konečná pevnost                               | (100 % pevnost)           | 5-10 h   |
| Teplotní odolnost                             | -60°C až +230°C           |          |
| Minimální doba skladování                     | při pokojové teplotě      | 24 měs   |
| Druckfestigkeit                               |                           |          |
| M 3x6                                         | max.                      | 1500 bar |
| M 4x6                                         | max.                      | 1500 bar |
| M 5x8                                         | max.                      | 1000 bar |
| M 6x10                                        | max.                      | 700 bar  |
| M 8x12                                        | max.                      | 500 bar  |
| M 10x16                                       | max.                      | 300 bar  |

## Schválení / směrnice

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Hygienický ústav | UBA KTW-BWGL |
|------------------|--------------|

## Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

## Aplikace

Očistěte a odmastěte povrchy. Protřeptejte a aplikujte ze vzdálenosti cca 25 cm od povrchu.

## Skladování

WEICONLOCK skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Vzduch uvnitř obalu pomáhá udržovat skladovací stabilitu.

## Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Příslušenství

- 10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený  
10001256 Dávkovací špička L, 1 kus

## Dostupné velikosti

- 10019901 WEICONLOCK® AN 302-72, 20 ml, červený  
10017889 WEICONLOCK® AN 302-72, 50 ml, červený  
10019982 WEICONLOCK® AN 302-72, 200 ml, červený

na detail produktu



## Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávisle. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)