

WEICONLOCK® AN 302-90



Zajištění šroubů k dodatečnému zajišťování a k utěsnění vlasových trhlin

zajištění šroubů, k dodatečnému zajišťování a k utěsnění vlasových trhlin

Technické údaje

Odstín		zelený
Fluorescenční		ano
Pro závitové spoje až		M 5
Viskozita		10 - 20 mPa·s
Přemostění spár do max.		0,07 mm
Zlomový moment		15 - 25 Nm
Přednostní moment		30 - 40 Nm
Pevnost ve smyku Nmm ² (DIN 54452)		8 - 12 N/mm ²
Manipulační síla	za pokojové teploty	5 - 20 min
Konečná pevnost	(100 % pevnost)	3 h
Teplotní odolnost		-60°C až +150°C
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě	24 měs
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1250 bar
M 6x10	max.	1000 bar
M 8x12	max.	600 bar
M 10x16	max.	200 bar

Schválení / směrnice

ISSA kód	75.628.28/29/30
IMPA kód	815207/08/09

Předúprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

Aplikace

Při nízkých teplotách docilte teploty před aplikací na + 20 ° C. Aplikujte Plast-o-Seal na jeden povrch. Absence rozpouštědel umožňuje okamžitou montáž. Okamžitý těsnicí efekt.

Skladování

WEICONLOCK skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Vzduch uvnitř obalu pomáhá udržovat skladovací stabilitu.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

- 10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený
- 10001256 Dávkovací špička L, 1 kus

Dostupné velikosti

- 10017891 WEICONLOCK® AN 302-90, 50 ml, zelený
- 10019905 WEICONLOCK® AN 302-90, 20 ml, zelený
- 10019993 WEICONLOCK® AN 302-90, 200 ml, zelený

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.