

WEICONLOCK® AN 302-22



Blocator filete | rezistent la vibrații | fără marcaje de siguranță

Blocator filete, rezistent la vibrații

Date tehnice

| | |
|--|-------------------------|
| Culoare | purpuriu |
| Fluorescent | da |
| Pentru îmbinări filetate de până la | M 36 |
| Vâscozitate | 1.000 mt mPa·s |
| Capacitatea max. de umplere a interstițiilor | 0,2 mm |
| Moment de rupere | 4 - 8 Nm |
| Çuplu de torsiune | 2 - 4 Nm |
| Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452) | 3 - 5 N/mm ² |
| Rezistența la manipulare | 10 - 20 min. |
| Rezistența finală (100 % rezistență) | 3-6 h |
| Rezistența la temperatură | între -60°C și +150°C |
| Druckfestigkeit | |
| M_3x6 max. | 1500 bar |
| M_4x6 max. | 1300 bar |
| M_5x8 max. | 1250 bar |
| M_6x10 max. | 1000 bar |
| M_8x12 max. | 600 bar |
| M_10x16 max. | 100 bar |

Aprobări/ Certificări

| | |
|----------|---|
| Cod ISSA | 75.628.01/02/03 |
| Cod IMPA | 815201/02/03 |
| MIL-Spec | conform MIL-S-46163A Type II Grade M MIL-S-22473E Grade EV |

Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin șlefuite.

Mod de aplicare

În cazul unor temperaturi scăzute, înainte de aplicare se aduce produsul la temperatura de +20°C. Aplicați Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafețe. Absența solventilor permite asamblarea imediată. Efect de etansare instantaneu.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

| | |
|----------|----------------------------|
| 10021433 | Activator F, 200 ml, verde |
| 10001256 | Varf de dozare, 1 buc |

Unități de ambalare disponibile

| | |
|----------|---|
| 10019885 | WEICONLOCK® AN 302-22, 20 ml, purpuriu |
| 10050858 | WEICONLOCK® AN 302-22, 50 ml, purpuriu |
| 10019889 | WEICONLOCK® AN 302-22, 200 ml, purpuriu |

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
România
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr