

## Adezivi și etanșanți anaerobi

# Blocator filete AN 302-41



### Blocator filete | rezistent la vibrații

#### Blocator filete

##### Date tehnice

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Culoare                                              | albastru                 |
| Fluorescent                                          | da                       |
| Pentru îmbinări filetate de până la                  | M 12                     |
| Vâscozitate                                          | 125 ht mPa·s             |
| Capacitatea max. de umplere a intestiților           | 0,1 mm                   |
| Moment de rupere                                     | 10 - 15 Nm               |
| Cuplu de torsiune                                    | 12 - 16 Nm               |
| Rezistența la forfecare Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452) | 8 - 12 N/mm <sup>2</sup> |
| Rezistența la manipulare                             | 10 - 20 min.             |
| Rezistența finală (100 % rezistență)                 | 3 h                      |
| Rezistența la temperatură                            | între -60°C și +150°C    |
| Druckfestigkeit                                      |                          |
| M_3x6 max.                                           | 1500 bar                 |
| M_4x6 max.                                           | 1500 bar                 |
| M_5x8 max.                                           | 1500 bar                 |
| M_6x10 max.                                          | 700 bar                  |
| M_8x12 max.                                          | 500 bar                  |
| M_10x16 max.                                         | 300 bar                  |

##### Aprobări/ Certificări

|          |         |                              |
|----------|---------|------------------------------|
| MIL-Spec | conform | MIL-S-46163 A Type I Grade J |
|----------|---------|------------------------------|

#### Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratarea prealabilă a suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

#### Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Pentru aplicații de etanșare, aplicați WEICONLOCK pe filet în formă de inel. Asamblați și strângeți piesele. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

#### Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și raze directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

#### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

#### Accesorii

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 10021433 | Activator F, 200 ml, verde |
| 10001256 | Varf de dozare, 1 buc      |

#### Unități de ambalare disponibile

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 10017318 | Blocator filete AN 302-41, 20 ml, albastru  |
| 10017873 | Blocator filete AN 302-41, 50 ml, albastru  |
| 10019964 | Blocator filete AN 302-41, 200 ml, albastru |

Către pagina cu detalii produs



##### Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediu central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)