

Blocarea pieselor filetate

Blocator filete AN 302-44



Blocator filete pentru materiale pasive | certificat DVGW și de aprobare pentru apă potabilă

Blocator filete pentru materiale pasive, certificat DVGW

Date tehnice

Culoare	albastru
Fluorescent	da
Pentru îmbinări filetate de până la	M 36
Vâscozitate	3.000 - 8.000 mPa·s
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	0,25 mm
Moment de rupere	8 - 12 Nm
Çuplu de torsiune	5 - 8 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	9 - 13 N/mm ²
Rezistența la manipulare	20 - 40 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	4-8 h
Rezistența la temperatură	între -60°C și +200°C
Termen de valabilitate la temperatura camerei	24 luni

Aprobări/ Certificări

Institutul de Igienă	UBA KTW-BWGL
Cod ISSA	53.402.14
Cod IMPA	450828

Pretratarea suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratarea prealabilă a suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Pentru aplicații de etanșare, aplicați WEICONLOCK pe filet în formă de inel. Asamblați și strângeți piesele. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

- 10021433 Activator F, 200 ml, verde
- 10001256 Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

- 10037361 Blocator filete AN 302-44, 20 ml, albastru
- 10037167 Blocator filete AN 302-44, 50 ml, albastru
- 10037363 Blocator filete AN 302-44, 200 ml, albastru

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră informativă și sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității marelui produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr