

Anti-Seize montážní sprej



Dlouhodobá ochrana proti korozi, zadření a opotřebení

WEICON Anti-Seize ve spreji je odolná proti vysokým teplotám a má mimořádně dobrý separační účinek.

WEICON Anti-Seize slouží jako ochranný, separační a mazací prostředek pro vysoce namáhané prvky. Optimální vyvážení složek a vybraná aditiva umožňují použití v mnoha oblastech.

WEICON Anti-Seize chrání před korozí, zadřením a opotřebením, vydřením materiálu, oxidací a elektrolytickými reakcemi („studený svár“).

Technické údaje

Báze		směs syntetických olejů
Hustota	(+20°C) DIN 51757	1,16 g/cm ³
bez silikonů		ano
Zatížení zkušebního svaru se čtyřmi kuličkami	DIN 51350	4.200 N
Zatížení zkušebního svaru se čtyřmi kuličkami	DIN 51350	4.400 N/cm
Hodnota kaloty zkoušky se čtyřmi kuličkami	DIN 51350 (1min/1000N)	0,5 mm
Průnik kužele	DIN ISO 2137	310 - 340 l/10 mm
voděodolnost	DIN 51807	0 - 90
tlak		230 N/mm ²
Tepelná vodivost		0,3 W/m·K
Dielektrická pevnost	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,47 kV/mm
Teplotní odolnost		-180 °C až +1.200 °C
Schválení / směrnice		
ISSA kód		53.402.18

Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch.

Aplikace

Aplikujte rovnoměrně montážní pastu. AS je vhodná pouze pro specifické montáže, jako montážní pasta, nenahrazuje čistá maziva a tuky.

Skladování

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

- 10000216 Anti-Seize montážní sprej, 100 ml
- 10045698 Anti-Seize montážní sprej, 400 ml
- 10048161 Anti-Seize montážní sprej, 0 ''

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávisle. Garantueme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(fedtelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr