

# Anti-Seize High-Tech montážní sprej



## Bez kovů

WEICON Anti Seize "High-Tech" je odolná proti vysokým teplotám, má mimořádně dobrý separační účinek, neobsahuje kovy a je certifikovaná podle NSF.

Anti-Seize High-Tech je vhodná zejména tam, kde pasty s obsahem kovů mohou vyvolat elektrolytické reakce nebo kde z optických či zdravotních důvodů nelze používat produkty s obsahem niklu nebo jiných kovů.

## Technické údaje

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| Báze  |                        | Léčivý bílý olej       |
| Odstín                                      |                        | bílá                   |
| Hustota                                     | (+20°C) DIN 51757      | 1,42 g/cm <sup>3</sup> |
| bez silikonů                                |                        | ano                    |
| Zatížení zkušební svaru se čtyřmi kuličkami | DIN 51350              | 3.600 N                |
| Zatížení zkušební svaru se čtyřmi kuličkami | DIN 51350              | 3.800 N/cm             |
| Hodnota kaloty zkoušky se čtyřmi kuličkami  | DIN 51350 (1min/1000N) | 0,7 mm                 |
| Průnik kužele                               | DIN ISO 2137           | 310 - 340 1/<br>10 mm  |
| voděodolnost                                | DIN 51807              | 1 - 90                 |
| tlak  |                        | 230 N/mm <sup>2</sup>  |
| Teplotná vodivost                           |                        | 0,7 W/m·K              |
| Dielektrická pevnost                        | DIN EN 60243-1 (20°C)  | 0,4 kV/mm              |
| Teplotní odolnost                           |                        | -40 °C až +1<br>400 °C |
| Schválení / směrnice                        |                        |                        |
| ISSA kód                                    |                        | 53.402.19              |
| IMPA kód                                    |                        | 450847                 |

Technické spreje

# Montážní spreje

## Reibwerte

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Reibwerte Stahl-blank              |                  |
| Celkový koeficient tření           | 0,11 (min. 0,10) |
| Závity koeficientů tření           | 0,12 (min. 0,10) |
| koeficient tření hlavice           | 0,10 (min. 0,09) |
| Reibwert V4A                       |                  |
| Celkový koeficient tření           | 0,15 (min. 0,14) |
| Závity koeficientů tření           | 0,15 (min. 0,13) |
| koeficient tření hlavice           | 0,15 (min. 0,14) |
| Reibwert Stahl galvanisch verzinkt |                  |
| Celkový koeficient tření           | 0,08 (min. 0,07) |
| Závity koeficientů tření           | 0,09 (min. 0,08) |
| koeficient tření hlavice           | 0,07 (min. 0,06) |

## Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch.

## Aplikace

Aplikujte rovnoměrně montážní pastu. AS je vhodná pouze pro specifické montáže, jako montážní pasta, nenahrazuje čistá maziva a tuky.

## Skladování

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.

## Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Dostupné velikosti

10000221 Anti-Seize High-Tech montážní sprej, 400 ml, bílá

na detail produktu



**Poznámka**  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávisle. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr