

Měděná pasta sprej

Ochranný, separační a mazací prostředek pro vysoce namáhané součásti při vysokých teplotách

WEICON Měděná pasta sprej je ochranný, separační a mazací prostředek, odolný proti vysokým teplotám, odolávající korozi, s vysokou přilnavostí, bez obsahu niklu, olova a síry.

WEICON Měděná pasta sprej se používá jako montážní mazivo pro šroubové spoje a kluzné plochy všech druhů. Na nasazovacích nástrojích, na kluzných pouzdrech, šroubech nebo bajonetových závitech vytváří účinnou mazací a separující vrstvu, která chrání funkční plochy před korozi.

Může přispívat k omezení vibrací brzdových špalků a tyčí, brzdových vaček a čepů, svorek na pólech akumulátorů automobilů i na ostatních elektrických prvcích, šroubů kol nebo kluzných pouzder elektrických, vzduchových a hydraulických kladiv.

Technické údaje

Báze	minerální olej	
klasifikace konzistence	DIN 51818	NLGI třída 1
Hustota	1,1 g/cm ³	
bez silikonů	ano	
Zatížení zkušebního svaru se čtyřmi kuličkami	DIN 51350	3.200 N/cm
Průnik kužele	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Teplotní odolnost	-20°C až 1.100°C	
Zhustovač	Alu-komplex mýdlo	

Reibwerte

Reibwerte Stahl-blank		
Celkový koeficient tření	0,13 (min. 0,11)	
Závity koeficientů tření	0,14 (min. 0,13)	
koeficient tření hlavice	0,12 (min. 0,10)	
Reibwert V4A		
Celkový koeficient tření	0,16 (min. 0,13)	
Závity koeficientů tření	0,16 (min. 0,12)	
koeficient tření hlavice	0,16 (min. 0,13)	
Reibwert Stahl galvanisch verzinkt		
Celkový koeficient tření	0,10 (min. 0,09)	
Závity koeficientů tření	0,11 (min. 0,10)	
koeficient tření hlavice	0,09 (min. 0,08)	

Předúprava povrchu

Očistěte povrch.

Zpracování

Aplikujte rovnoměrně montážní pastu. ASW je vhodná pouze pro specifické montáže, jako montážní pasta, nenahrazuje čistá maziva a tuky.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10025953 Měděná pasta sprej, 400 ml

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr