

Povrchové a antikorozi krytí

Mosazný sprej

Vysoce kvalitní mosazný nástřik „žlutý zinek“

WEICON Mosazný sprej je kovový sprej s vysokým podílem mosazi a s typickým mosazným odstínem. Je vhodný k ochraně a k optickému zvýraznění povrchů různých materiálů.

Mosazný sprej lze použít pro restaurátorské a dekorační účely, v umění, pro hobby a kutění. Je vhodný pro dodatečné opravy žlutě chromovaných dílů poškozených svařováním, vrtáním nebo frézováním.

Technické údaje

bez silikonů	ano
Oblast použití	interiér a exteriér
Spojovací	akrylátová pryskyřice
Pigment	mosazné pigmenty
Čistota pigmentu	ca. 99,9% Ms
Obsah kovu v suchém filmu	~52 %
Teplota zpracování	+5°C až +35°C, ideálně +18 °C až +35 °C
Doporučený primer	Zinkový sprej
Spotřeba	na 1,5 příčné aplikace ~ 2 m ²
Tloušťka vrstvy při 1,5 příčném nanesení cca.	20 - 30 μm
Suché na prach	10 min
Po vytvrzení	4-6 h
Příčné řezání	DIN 53151/ISO 2409 hodnota mřížkové zkoušky GT 0 až GT 1
Norma zkoušky ohybem válcového trnu	DIN EN ISO 1519 bez vzniku vlasových trhlin
Svrchní vrstva	není nutné
Hustota	0,9 g/cm ³
Teplotní odolnost	-50 až +300
Trvanlivost	24 měs

Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Zpracování

Před použitím protřepejte nádobu dokud nebude jasně slyšet kulička. Rozprašujte rovnoměrně a příčně při pokojové teplotě (přibližně +20 ° C) a přibližně 25 cm od povrchu. Zaschle cca po 15-ti minutách, konečné vytvrzení po cca 10-12 hodinách.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10043605 Mosazný sprej, 400 ml

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr