

Odrezovač



Odstraňovač rzi a základní nátěr v jednom procesu

WEICON Odrezovač: pro efektivní neutralizaci rzi na litině a oceli. Chrání před korozi a je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Odrezovač je na bázi epoxidové pryskyřice a tvoří organický komplex železa s vrstvou rzi. Toto spojení je stabilizováno speciální epoxidovou pryskyřicí, která chrání kov před vnějšími vlivy.

Zformovaná černá vrstva slouží jako základní nátěr a je základem pro následné, permanentní vrstvy.

Nástřik je nekorozivní, má výborné penetrační vlastnosti a vysokou neprůhlednost. Je odolný až do teploty 80 °C (krátkodobě <15 min. do 160 °C), má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakož i vynikající odolnost proti rozpouštědlům.

WEICON odrezovač neobsahuje těžké kovy, minerální kyseliny a je bez zápachu.

Lze aplikovat na veškeré rezavé povrchy, např. u strojů a zařízení, zemědělské techniky, motorových vozidel. Může být také použit jako ochranná a preventivní vrstva.

Technické údaje

Zápach	syntetická pryskyřice
Odstín	bílá, mléčná
Specifické vlastnosti	odrezování, primerování, těsnění bez silikonů
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě 24 měs
Teplotní odolnost	-50 až +80 krátkodobě (< 15 min.) až +160

Schválení / směrnice

IMPA kód	450820
----------	--------

Aplikace

Naneste sprej jednou až dvakrát ze vzdálenosti 25-30 cm. Nechte působit cca 3 - 5 minut před dalším nástřikem. Po úplném zaschnutí (přibližně dvě hodiny) lze nanést vrchní vrstvu. Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu povrchu.

Skladování

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10048642 Odrezovač, 400 ml, bílá, mléčná

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr