

## Acoperiri de suprafață și anti-corozive

# Spray zinc-alu



### Protecție anticorozivă | nuanță apropiată galvanizării la cald

Spray-ul Zinc-Alu protejează toate suprafețele metalice pe termen lung împotriva ruginii și coroziunii. WEICON Zinc-Alu se usucă repede formând un strat protector aderent rezistent la mulți agenți chimici.

Zinc-Alu Spray este uscat superficial după aprox. 15 minute și poate fi netezit și vopsit fără tratament prealabil după aproximativ 12 ore.

### Pretratarea suprafeței

Curățați și degresați suprafețele cu WEICON Degresant S.

### Mod de aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până ce bila de mixare se aude clar. Se pulverizează în mod uniform și în strat dublu încrucișat la temperatura camerei (aprox. 20°C) și la 25 cm distanță de suprafață. Uscare superficială după aprox. 15 minute, uscarea finală după 10-12 ore.

### Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Unități de ambalare disponibile

10030112 Spray zinc-alu, 400 ml

#### Date tehnice

|                                                          |                                                           |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Domeniu de aplicare                                      | în interior și exterior                                   |                                                     |
| Agent de legare                                          | rasina acrilica                                           |                                                     |
| Pigment                                                  | pigmenti de zinc și aluminii                              |                                                     |
| Puritatea pigmentului                                    | aprox. 99.5% Al/ aprox. 94.0% Zn                          |                                                     |
| Procentajul de metal în film uscat unitate               | ~51 %                                                     |                                                     |
| Temperatura de aplicare                                  | +5°C até +35°C (temp. ideal de aplicação +18°C até +35°C) |                                                     |
| Primer recomandat                                        | Spray zinc                                                |                                                     |
| Consum                                                   | per aplicare în strat 1.5 încrucișat                      | ~ 2 m²                                              |
| Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat | 20 - 40 µm                                                |                                                     |
| Timp de uscarea superficială după                        | 15 min.                                                   |                                                     |
| Termen de valabilitate                                   | la temperatura camerei                                    | 24 luni                                             |
| Întărit după                                             | 10-12 h                                                   |                                                     |
| Taiere transversală                                      | DIN EN ISO 2409                                           | valoarea caracteristica de caroiaj de la GT0 la GT1 |
| Încercarea la îndoire cu dorn cilindric                  | DIN EN ISO 1519                                           | nici o fisura capilară                              |
| Strat de acoperire                                       | nu este necesar                                           |                                                     |
| Densitatea                                               | 0,9 g/cm³                                                 |                                                     |
| Rezistența la temperatură                                | între -50 și +300                                         |                                                     |

#### Aprobări/ Certificări

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| IKS | DIN EN ISO 9227-NSS / 504 ore |
|-----|-------------------------------|

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediu central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr