

Galva Spray



Culoare apropiată galvanizării la cald >450 ore la testul în ceață salină DIN EN ISO 9227

Galva Spray este un strat de protecție permanentă ce poate fi aplicat tuturor suprafețelor metalice. Acesta se usuca rapid, are o aderență puternică și protejează împotriva ruginii și a coroziunii.

Spray-ul este rezistent la apa sărată și apă dulce precum și la temperaturi de până la +300 °C. După mai mult de 450 de ore în ceață salină, conform testului de verificare DIN EN 9227, piesele metalice acoperite cu WEICON Galva Spray nu au arătat nici un semn de coroziune.

Spray-ul poate fi utilizat pentru retusuri ale pieselor zincate la cald datorită culorii asemănătoare, ca și grund anti-rugină foarte eficient, de ex. la vopsirea caroseriilor auto, ca și strat de acoperire a secțiunilor sudate sau gaurite, ca și strat conductor intermediar la sudarea electrică în puncte.

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Date tehnice

Domeniu de aplicare		in interior si exterior
Agent de legare		Rasina acrilica
Pigment		Pigmenti de zinc si aluminii
Puritatea pigmentului		aprox. 99,5% Al / aprox. 94,0% Zn
Procentajul de metal în film uscat unitate		~51 %
Temperatura de aplicare		+5°C até +35°C, (temp. Ideal de aplicação +18°C até +25°C)
Primer recomandat		Spray zinc
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m²
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat		20 - 40 µm
Timp de uscare superficială după		15 min.
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
întărit după		10-12 h
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	Valoarea caracteristica de carioaj de la GT 0 la GT 1
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilara
Strat de acoperire		nu este necesar
Densitatea		0,9 g/cm³
Rezistența la temperatură		intre -50°C si +300°C
Aprobări/ Certificări		
IKS		DIN EN ISO 9227-NSS / 450 ore

Pretratarea suprafeței

Curatati și degresati suprafețele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până ce bila de mixare se aude clar. Se pulverizează în mod uniform și în strat dublu încrucișat la temperatura camerei (aprox. 20 °C) și la 25 cm distanță de suprafață. Uscare superficială după aprox. 15 minute, uscare finală după 10-12 ore.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10051669 Galva Spray, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr