

## Acoperiri de suprafață și anti-corozive

# Galva Spray



**Culoare apropiată galvanizării la cald >450 ore la testul în ceața salină |DIN EN ISO 9227**

Galva Spray este un strat de protecție permanentă ce poate fi aplicat tuturor suprafețelor metalice. Acesta se usucă rapid, are o aderență puternică și protejează împotriva ruginii și a coroziunii.

Spray-ul este rezistent la apa sărată și apa dulce precum și la temperaturi de până la +300°C. După mai mult de 450 de ore în ceața salină, conform testului de verificare DIN EN 9227, piesele metalice acoperite cu WEICON Galva Spray nu au arătat nici un semn de coroziune.

Spray-ul poate fi utilizat pentru rețusuri ale pieselor zincate la cald datorită culorii asemănătoare, ca și grund anti-rugină foarte eficient, de ex. la vopsirea caroseriilor auto, ca și strat de acoperire a secțiunilor sudate sau gaurite, ca și strat conductor intermediar la sudarea electrică în puncte.

### Date tehnice

Domenii de aplicare	în interior și exterior	
Agent de legare	Rășina acrilică	
Pigment	Pigmenți de zinc și aluminii	
Puritatea pigmentului	aprox. 99,5% Al / aprox. 94,0% Zn	
Procentajul de metal în film uscat_unitate	-51 %	
Temperatura de aplicare	+5°C até +35°C, (temp. Ideal de aplicação +18°C até +25°C)	
Primer recomandat	Spray zinc	
Consum	150 ml/m <sup>2</sup>	
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat	20-40 μm	
uscare finală	15 min.	
întărit după	12 h	
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	Valoarea caracteristică de carioaj de la GT 0 la GT 1
Testul de rezistență la ceața salină	DIN EN ISO 53167	> 450 h
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisură capilară
Strat superior	nu este necesar	
Densitatea	0,9 g/cm <sup>3</sup>	
Rezistența la temperatură	între -50°C și +300°C	
Termen de valabilitate:	24 luni	
<b>Aprobări / Orientări</b>		
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 450 Stunden	

### Tratament prealabil al suprafeței

Curățați și degresați suprafețele cu WEICON Degresant S.

### Mod de aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până ce bila de mixare se aude clar. Se pulverizează în mod uniform și în strat dublu încrucișat la temperatura camerei (aprox. 20°C) și la 25 cm distanță de suprafață. Uscare superficială după aprox. 15 minute, uscare finală după 10-12 ore.

### Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc +50°C.

### Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

### Mărimi disponibile

11005400 Galva Spray, 400 ml

**Observație**  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

# Galva Spray

## Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Către pagina cu detalii produs



**Observație**  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C. Emiratele Arabe Unite tel: +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o. Cehia tel : +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (sediul central) Germania telefon +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania tel: +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd Singapore tel: (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada tel: +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spania tel: +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L. Italia tel: +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Africa de Sud tel: +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turcia tel: +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr