Protectie antirugina 2000 Plus



Acoperire de suprafață cu rezistență deosebită la coroziune și intemperii

Spray-ul de protectie antirugina 2000 PLUS este o acoperire de suprafata pe baza de oxid feric (hematit) cu rezistenta deosebita la coroziune si intermperii. Prin utilizarea unor pigmenti de oxid feric de inalta puritate sub forma de fulgi se obtine o protectie a suprafetei permanenta, hidrofuga si rezistenta la intemperii.

Produsul se utilizeaza pentru toate tipurile de structuri si ansambluri metalice la care se doreste asigurarea unei protectii prelungite si in acelasi timp estetice impotriva conditiilor extreme de mediu si intermperiilor. Spray-ul de protectie antirugina WEICON 2000 PLUS se poate folosi la constructii de hale si alte structuri din otel, la balustrade din fier, stalpi cu zabrele, garduri, maini curente si balcoane, porti glisante, corpuri de iluminare exterioare si in orice alte locuri unde exista risc de coroziune ridicat.

Date tehnice

Procentajul de metal în film uscat unitate		~58 %
Temperatura de aplicare		+5°C até +35°C (temp. Ideal de aplicação +18°C até +35°C)
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m²
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat		60 - 80 µm
Timp de uscare superficială după		30 min.
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
întărit după		24 h
Densitatea		1,3 g/cm³
Rezistența la temperatură		intre -50°C si +300°C

Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	53.402.40/41

Pretratarea suprafeței

Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

Se curata si se degreseaza suprafetele, de exemplu cu Degresant S. A se agita recipientrul inainte de utilizare. La temperatura camerei (aprox. +20°C) pulverizati doua straturi dublu incrucisate de Protectie anti-rugina 2000 PLUS de la o distanta de 25 cm. Rata de consum la 1 1/2 strat dublu incrucisat: 160 ml/m².

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10036103	Protectie antirugina 2000 Plus, 400 ml, antracit
10036104	Protectie antirugina 2000 Plus, 400 ml, gri

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr