

## Protectie antirugina 2000 Plus



### Acoperire de suprafață cu rezistență deosebită la coroziune și intemperii

Spray-ul de protecție antirugina 2000 PLUS este o acoperire de suprafață pe baza de oxid feric (hematit) cu rezistență deosebită la coroziune și intemperii. Prin utilizarea unor pigmenți de oxid feric de înaltă puritate sub formă de fulgi se obține o protecție a suprafeței permanentă, hidrofugă și rezistentă la intemperii.

Produsul se utilizează pentru toate tipurile de structuri și ansambluri metalice la care se dorește asigurarea unei protecții prelungite și în același timp estetice împotriva condițiilor extreme de mediu și intemperiiilor. Spray-ul de protecție antirugina WEICON 2000 PLUS se poate folosi la construcții de hale și alte structuri din oțel, la balustrade din fier, stalpi cu zăbrele, garduri, maini curente și balcoane, porți glisante, corpuri de iluminare exterioare și în orice alte locuri unde există risc de coroziune ridicat.

#### Date tehnice

Procentajul de metal în film uscat unitate	~58 %
Temperatura de aplicare	+5°C até +35°C (temp. ideal de aplicação +18°C até +35°C)
Consum per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m <sup>2</sup>
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat	60 - 80 μm
uscarea finală	30 min.
întărit după	24 h
Densitatea	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Rezistența la temperatură	între -50°C și +300°C
Termen de valabilitate:	24 luni
<b>Aprobări/ Certificări</b>	
Cod ISSA	53.402.40/41

### Tratament prealabil al suprafeței

Curatati și degresati suprafețele cu WEICON Degresant S.

### Mod de aplicare

Se curată și se degresează suprafețele, de exemplu cu Degresant S. A se agita recipientul înainte de utilizare. La temperatura camerei (aprox. +20°C) pulverizati două straturi dublu încrucișate de Protecție anti-rugina 2000 PLUS de la o distanță de 25 cm. Rata de consum la 1 1/2 strat dublu încrucișat: 160 ml/m<sup>2</sup>.

### Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc +50 °C.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Unități de ambalare disponibile

- 10036103 Protecție antirugina 2000 Plus, 400 ml, antracit
- 10036104 Protecție antirugina 2000 Plus, 400 ml, gri

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediu central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr