

## Acoperiri de suprafață și anti-corozive

# Spray aluminiu A-400 stralucitor



### Cel mai strălucitor

Sprayul aluminiu A-400 este cel mai strălucitor din gama și este rezistent la mulți acizi diluați și soluții caustice precum și la intemperii. Conține pigmenți de aluminiu cu un grad de puritate de >99.5%.

Spray-ul WEICON aluminiu A-400 oferă o înaltă protecție anticorozivă tuturor suprafețelor metalice.

Sprayul aluminiu A-400 poate fi utilizat în tehnologia de răcire și ventilație, la sistemele de combustie, la conducte și carcase de mașini, componente de caroserie din fibra de sticlă, la construcția de modele, în arte și mesuguri, în industria jucăriilor și în multe alte aplicații.

### Date tehnice

Domenii de aplicare	în interior și exterior	
Agent de legare	Rășina hidrocarbonică	
Pigment	pigmenți de aluminiu sub formă de fulgi	
Puritatea pigmentului	aprox. 99.5% Al	
Procentajul de metal în film uscat unitate	~23 %	
Temperatura de aplicare	+5°C até +35°C (temp. Ideal de aplicație +18°C até +35°C)	
Primer recomandat	Spray zinc	
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m <sup>2</sup>
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat	10 - 15 μm	
uscarea finală	10 min.	
întărit după	4-6 h	
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	valoarea caracteristică de caroiaj de la GT0 la GT1
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisură capilară
Strat superior	nu este necesar	
Densitatea	0,8 g/cm <sup>3</sup>	
Rezistența la temperatură	între -50°C și +800°C	
Termen de valabilitate:	24 luni	

### Tratament prealabil al suprafeței

Curățați și degresați suprafețele cu WEICON Degresant S.

### Mod de aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până ce bila de mixare se aude clar. Se pulverizează în mod uniform și în strat dublu încrucișat la temperatura camerei (aprox. 20°C) și la 25 cm distanță de suprafață. Uscare superficială după aprox. 15 minute, uscarea finală după 10-12 ore.

### Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc +50°C.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Unități de ambalare disponibile

10030114 Spray aluminiu A-400 stralucitor, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



#### Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr