Spray-uri tehnice

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Spray aluminiu A-400 stralucitor

Cel mai strălucitor

Sprayul aluminiu A-400 este cel mai stralucitor din gama si este rezistent la multi acizi diluati si solutii caustice precum si la intemperii.Contine pigmenti de aluminiu cu un grad de puritate de <>99.5%.

Spray-ul WEICON aluminiu A-400 ofera o inalta protectie anticoroziva tuturor suprafetelor metalice.

Sprayul aluminiu A-400 poate fi utilizat in tehnologia de racire si ventilatie, la sistemele de combustie, la conducte si carcase de masini, componente de caroserie din fibra de sticla, la constructia de modele, in arte si mestesuguri, in industria jucariilor si in multe alte aplicatii.

Date tehnice

Domeniu de aplicare		in interior si exterior
Agent de legare		Rasina hidrocarbonica
Pigment		pigmenti de aluminiu sub forma de fulgi
Puritatea pigmentului		aprox. 99.5% Al
Procentajul de metal în film uscat unitate		~23 %
Temperatura de aplicare		+5°C até +35°C (temp. Ideal de aplicação +18°C até +35°C)
Primer recomandat		Spray zinc
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m^2
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat		10 - 15 µm
Timp de uscare superficială după		10 min.
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
întărit după		4-6 h
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	valoarea caracteristica de caroiaj de la GT0 la GT1
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilara
Strat de acoperire		nu este necesar
Densitatea		0,8 g/cm^3
Rezistența la temperatură		intre -50°C si +800°C

Pretratarea suprafeței

Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita recipientul inainte de utilizare pana ce bila de mixare se aude clar. Se pulverizeaza in mod uniform si in strat dublu incrucisat la temperatura camerei (aprox. 20°C) si la 25 cm distanta de suprafata. Uscare superficiala dupa aprox. 15 minute, uscare finala dupa 10-12 ore.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030114 Spray aluminiu A-400 stralucitor, 400 ml

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr