

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Spray inox

Acoperire de suprafață integrală și rezistentă la coroziune

Spray-ul Inox WEICON având la baza rasini acrilice si pigmenti de inox realizeaza o acoperire de suprafata rezistenta la agenti chimici, coroziune si intemperii. Rezista la temperaturi de pana la +300 °C pentru perioade scurte de timp.

Spray-ul inox poate fi utilizat in cazurile in care se doreste o acoperire integrala cu rol protector. Aliajul are la baza crom, nichel si mangan.

Spray-ul inox WEICON poate fi utilizat pentru repararea pieselor din inox de la nivelul caroseriilor de camioane, silozuri si conducte precum si in diverse aplicatii de exterior. Se preteaza la decoratiuni si pentru adaugarea unui plus de rafinament sticlei, lemnului, pietrei, ceramicii si majoritatii materialelor plastice.

Date tehnice

Domenii de aplicare	in interior si exterior	
Agent de legare	rasina acrilica	
Pigment	pigmenti de inox	
Puritatea pigmentului	aliaj de otel aprox. 98.5%	
Procentajul de metal în film uscat unitate	~45 %	
Temperatura de aplicare	+5°C até +35°C (temp. Ideal de aplicação +18°C até +35°C)	
Primer recomandat	Spray zinc	
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m ²
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat	20 - 30 μm	
uscarea finală	10 min.	
întărit după	4-6 h	
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	valoarea caracteristica de caroiaj de la GTO la GT1
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilara
Strat superior	nu este necesar	
Densitatea	0,9 g/cm ³	
Rezistența la temperatură	intre -50°C si +300°C	
Termen de valabilitate:	24 luni	
Aprobări/ Certificări		
Cod ISSA	53.402.43	

Tratament prealabil al suprafeței

Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita recipientul inainte de utilizare pana se aude bila de mixare. Pulverizati in mod uniform si incrucisat la temperatura camerei (aprox. +20 °C (+68 °F)) si la o distanta de aproximativ 25 cm de la suprafata. Uscare superficiala dupa aprox. 15 minute, intarire finala dupa 10-12 ore.

Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030117 Spray inox, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



Observatie
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr