

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Spray cupru



De calitate superioară și eficient

Spray-ul WEICON cupru este un produs de acoperire metalica de inalta calitate, rezistent la intemperii, cu aderența deosebita și un continut bogat in cupru ce serveste la realizarea de acoperiri cu rol protector și decorativ cu aspect de metal neferos, utilizabil atat in interior cat și in exterior.

Se preteaza chiar și la retusarea optica -cuprarea- variatelor suprafete metalice sau piese de design.

Spray-ul de cupru poate fi utilizat la pervazuri de ferestre, jgheaburi și burlane de scurgere, corpuri de iluminat exterioare și cutii postale, precum și pentru lucrari decorative in arte și mestesuguri.

Date tehnice

fără silicon		da
Domenii de aplicare		in interior și exterior
Agent de legare		rasina acrilica
Pigment		pigmenti de cupru
Puritatea pigmentului		aprox. 99,9% Cu
Procentajul de metal în film uscat unitate		~50 %
Temperatura de aplicare		+5°C até +35°C (temp. Ideal de aplicação +18°C até +35°C)
Primer recomandat		Spray zinc
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m ²
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat		20 - 30 μm
uscarea finală		10 min.
întărit după		4-6 h
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	valoarea caracteristica de caroiaj de la GT0 la GT1
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilara
Strat superior		nu este necesar
Densitatea		0,9 g/cm ³
Rezistența la temperatură		intre -50 și +300
Termen de valabilitate:		24 luni

Tratament prealabil al suprafeței

Curatati și degresati suprafetele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până se aude bila de mixare. Pulverizati in mod uniform și încrucișat la temperatura camerei (aprox. +20°C (+68°F)) și la o distanță de aproximativ 25 cm de la suprafața. Uscare superficiala după aprox. 15 minute, întarire finala după 10-12 ore.

Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc +50°C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030118 Spray cupru, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr