Spray alama



De calitate superioară și eficient

Spray-ul WEICON alama este un spray de acoperire metalic cu un inalt continut de alama si culoarea specifica alamei. Pentru protectia si retusarea estetica a celor mai diverse materiale.

Date tehnice

fără silicon		da
Domeniu de aplicare		in interior si exterior
Agent de legare		rasina acrilica
Pigment		pigmenti de alama
Puritatea pigmentului		aprox. 99,9% Ms
Procentajul de metal în film uscat unitate		~52 %
Temperatura de aplicare		+5°C até +35°C, (temp. ideal de aplicação +18°C até +35°C)
Primer recomandat		Spray zinc
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m²
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat		20 - 30 µm
Timp de uscare superficială după		10 min.
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
întărit după		4-6 h
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	valoarea caracteristica de caroiaj de la GT0 la GT1
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilara
Strat de acoperire		nu este necesar
Densitatea		0,9 g/cm³
Rezistența la temperatură		intre -50 si +300

Pretratarea suprafeței

Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita recipientul inainte de utilizare pana se aude bila de mixare. Pulverizati in mod uniform si incrucisat la temperatura camerei (aprox. +20°C (+68°F) si la o distanta de aproximativ 25 cm de la suprafata. Uscare superficiala dupa aprox. 15 minute, intarire finala dupa 10-12 ore.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030119 Spray alama, 400 ml

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr